

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# PENOSIL Premium RoofMastic

Elastinga vandens pagrindu pagaminta aplinkai draugiška stogų dangos ir izoliavimo mastika. Naudojant šią mastiką galima izoliuoti sudėtingus konstrukcijos elementus, tokius kaip vamzdžių įvoves ir aplink. Stogų mastika yra patvari, atspari vandeniui, tačiau pralaidi orui, stabili lauko sąlygomis, neturi siūlių. Turi mažas įtrūkimų galimybes ir yra atsparus UV spinduliams. Danga gali būti sutvirtinta PENOSIL Premium AquaBrake Fabric audiniu iš poliesterio. Stogo mastika gali būti naudojama su įvairiomis medžiagomis, tokiomis kaip bitumas, ritininės dangos, fanera, metalinės stogo dangos, betonas ir kt. Galima naudoti tiek lauke, tiek viduje. Stogų ir izoliacinė mastika gali būti tonuojama.

### Naudojimo sritys

Senų bituminių stogų remontas, nuožulnių stoglangių stogų sandarinimas ir padengimas, metalinių stogų siūlių sandarinimas. Pluošto cemento plokščių dengimas, apsaugantis stogus nuo aplinkos įtakos.

### Naudojimo sąlygos

PENOSIL Premium RoofMastic galima tepti ant drėgno paviršiaus. Negalima naudoti, kai oro temperatūra yra žemesnė nei +5 °C arba santykinė oro drėgmė didesnė kaip 80% arba kai oro temperatūra nukrenta žemiau +5 °C per 24 valandas. Mastika yra vandens pagrindu, todėl dirbant lauke lietaus vanduo neištirpina mastikos. Nerekomenduojama tepti mastikos žemesnėse vietose, kur po lietaus kaupiasi purvas.

### Naudojimo nurodymai

Stogo paviršius turi būti švarus. Senų dangų likučiai turi būti pašalinti. Prieš naudojimą išmaišykite mastiką. Betoninius paviršius reikia gruntuoti praskiesta mastika (santykiu 1: 5 su vandeniu). PENOSIL Premium RoofMastic tepama teptuku, voleliu arba purkštuvu dviem sluoksniais, o antrasis sluoksnis tepamas kryžmai ant pirmojo sluoksnio. Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti 12–24 valandas, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas.

PENOSIL Premium AquaBrake Fabric sustiprintas audinys dedamas iškart po pirmojo mastikos sluoksnio užtepimo ir yra prispaudžiamas teptuku, voleliu ar užpildymo peiliu, kad jis glaudžiai susiliėtų su stogo paviršiumi.

### Valymas

Įrankius galima lengvai nuvalyti vandeniu arba šluostėmis PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Sustingusią mastiką galima pašalinti mechaniškai

### Techniniai duomenys

| Savybės                                | Vienetai          | Vertė       |
|--|-------------------|-------------|
| Paviršiaus džiūvimas                   | valandos          | 12-24       |
| Tankis                                 | g/cm <sup>3</sup> | 1,45        |
| Klampusas                              | KU                | > 140       |
| Tempiamasis stipris (po 7 dienų)       | MPa               | 1,2         |
| Pailgėjimas iki šlyties taško (-10 °C) | %                 | 160         |
| Atsistatymas po 25% pailgėjimo         | %                 | 60          |
| Išeiga, kai tepama du kartus           | plokščias stogas  | 1           |
|  | nuožulnus stogas  | 0,8         |
| Naudojimo temperatūra                  | °C                | +5 iki +40  |
| Atsparumas temperatūrai                | °C                | -30 iki +70 |

Nurodyti parametrai buvo išmatuoti esant +23 °C ir 50 % santykinėi oro drėgmei.

## Spalva

Balta, pilka.

## Pakuotė

1 L, 3 L, 10 L plastikinis kanistras.

## Laikymo sąlygos

Garantuojamas laikymo laikas – 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei laikomas uždaroje originalioje pakuotėje sausoje vietoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, esant +5 °C iki +30 °C. Vengti užšalimo.

## Saugumo taisyklės

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite sąlyčio su oda. Mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines. Pagal vietinius įstatymus produkto likučiai turėtų būti šalinami kaip nepavojingos atliekos. Tuščios pakuotės turi būti pristatos į pakuočių surinkimo vietą.

Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lapė (SDL).