

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium BetMix

Kombinuoto poveikio betono ir tinko skiedinių plastifikatorius. Pagerina mišinio vientisumą, procesą ir sandarumą. Didina suspaudimo ir lenkimo stiprumą bei atsparumą šalčiui. PENOSIL Premium BetMix naudojimas mišinyje užtikrina, kad skiedinys išlaikys savo savybes naudojant mažesnį kiekį vandens, skiedinys tampa lengviau siurbiamas, liejamas, lengviau atliekami apdailos darbai (montavimas ir apdaila). Mišinys tampa tvirtesnis, atsparesnis cheminėms medžiagoms ir mechaniniams pažeidimams. Naudojant plastifikatorių PENOSIL Premium BetMix pagerinamas betono stipris gnuždant 25% ir betono stipris lenkiant 10% - nuo 7 dienų iki 1 metų laikotarpiai nuo betono liejimo. Naudojant PENOSIL Premium BetMix betono priedą sumažėja susitraukimo metu atsirandančių įtrūkių grėsmė ir itin pagerėja skiedinio tekumas. Vandens burbuliukų kiekis mišinyje nedidėja, taip pat nepailgėja ir stingimo laikas. PENOSIL Premium BetMix sudėtyje nėra chloridų, kurie mažina mišinio savybes. Žiemą geriausius rezultatus galima pasiekti naudojant PENOSIL Premium BetMix plastifikatorių ir betono kietiklį PENOSIL Premium BetAc.

Naudojimo sritys

Naudojamas siekiant pagerinti betono ar skiedinio mišinių apdorojimą ir reikiamo vandens kiekiui sumažinti.

Naudojimo sąlygos

PENOSIL Premium BetMix yra paruoštas naudoti priedas. Negalima skiesti ar maišyti su kitais betono priedais.

Naudojimo instrukcijos

Betono arba skiedinio mišinio ruošimas: PENOSIL Premium BetMix įpilama į mišinį kartu su vandeniu arba kaip paskutinis komponentas. Norint pasiekti geriausius rezultatus, rekomenduojama sunaudoti mišinį per 1 valandą arba pridėti plastifikatorių prieš pat naudojant mišinį. Rekomenduojama dozuoti įvairius priedus į mišinį atskirai. Plastifikatoriaus poveikis priklauso nuo dozuojamo kieko. Kai viršijama rekomenduojama dozė, betono arba skiedinio mišinio kietėjimas gali šiek tiek sulėtėti.

Dozavimas: Plastifikatorius PENOSIL Premium BetMix yra dozuojamas santykui mišinyje 0,12-0,30 L / 50 kg cemento. Naudojant PENOSIL Premium BetMix plastifikatorių kartu su betono kietikliu PENOSIL Premium BetAc, papildoma pastarojo dozė yra 0,5 L / 50 kg cementui.

Valymas

Valykite su muilu ir dideliu kiekiu vandens.

Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Vertė
pH		7
Tankis	g/cm ³	1,23

Nurodyti parametrai matuoti esant +23 ° C ir 50% santykiniam oro drėgnumui.

Spalva

Rudas skystis.

Pakuotė

1 L plastikinis butelis.
5 L, 10 L, 25 L plastikinis kanistras.

Laikymas

Garantuojamas laikymo laikas 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei jis laikomas uždaroje originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Saugumas

Saugokite nuo vaikų. Saugokitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Patekus ant odos, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu. Dėvėti pirštines ir akių / veido apsaugą. Daugiau informacijos rasite produkto saugos duomenų lape (SDL).