Ceiling 2

Lubų dažai



Neatspindi šviesos, lygiai padengia paviršių
Lengvai dengiami. Puikios dengiamosios savybės.
Ilgesnė pradinio džiūvimo trukmė

Visiškai matiniai (2) vandeniniai balti lubų dažai. Sudaro lygią dangą, neleidžiančią lubų paviršiuje susidaryti atspindžiams. Dažai turi Šiaurės šalių ekologinį ženklą „Šiaurės gulbė“ ir yra aprobuoti Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos. Turi itin mažą lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekį. Labai atsparūs drėgnajam šveitimui – 2 klasė pagal standartą ISO 11998. Atitinka statybinių medžiagų mažos emisijos klasę M1 ir LEED bei BREEAM sertifikavimo sistemų reikalavimus.

TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirtis	Sausų patalpų (miegamųjų, vaikų kambarių, svetainių, koridorių, biurų, mokyklų, vaikų darželių ir kt. visuomeninės paskirties patalpų) luboms. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems bei tapetuotiems paviršiams, gipso blokeliams, gipso-kartono plokštėms ir gruntuotoms medienos plaušų plokštėms.
Blizgumas	Visiškai matinis
Išeiga (vieno sluoksnio)	8–10 m²/l – lygiam paviršiui. 4–6 m²/l – gipso-kartono plokštėms ir grubiai glaistytam paviršiui.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis spalvomis (bazė A) pagal „Tikkurila“ interjero spalvynus. Galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Bazė	A BAZĖ
Įrankiai	Volelis, teptukas arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,017–0,021" (0,46–0,53 mm).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)	Galima liesti po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val.
Skiediklis	Vanduo.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

TECHNINIAI DUOMENYS	
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Sausasis likutis	Apie 35 tūrio proc.
Tankis	1,3 kg/l (ISO 2811).
Atsparumas drėgnajam šveitimui	2 klasė pagal standartą ISO 11998, 5–20 mikronų po 200 ciklų.
Cheminis atsparumas	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui.
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 9 l, 11.7 l, 18 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą, akytą, nevienodai įgeriantį, taip pat medienos plaušų plokščių paviršių padenkite vandeniniais gruntiniais dažais „Primer 1“. Metalinį paviršių (pvz., vinių galvutes) padenkite metalo gruntu „Tikkurila Rostex Super“. Kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“. Gruntinius dažus naudokite pagal jų naudojimo instrukciją. Gruntiniai dažai sumažina dažų sąnaudas ir pagerina jų sukibimą su dažomu paviršiumi.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senų dažų likučius. Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“. Trūkius užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą paviršių gruntuokite vandeniu skiestais dažais (vandens naudokite 10 tūrio proc.).

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.). Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.

Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/a) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 10 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Kaip gamintojas ir platintojas, mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį. UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5270 6413. El. paštas info.lt@ppg.com.