

Kolorex Akva

Vandeninė medienos apsaugos priemonė

- Apsaugo medieną nuo drėgmės ir UV poveikio
- Paryškina medienos originalią struktūrą
- Greitai džiūsta
- Beveik bekvapė



TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Pjautos ir obliuotos medienos paviršiams lauke, esantiems virš žemės (dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir pan.). Tinka ir termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.	
Išėiga (vienam sluoksniui)	4-8m ² /l - pjautai medienai; 8-12 m ² /l - obliuotai medienai ir rąstams.	
Spalva	Priemonę galima spalvinti pagal <i>Tikkurila</i> skaidrių medienos apsaugos priemonių spalvynus. Tonuoti dažai nekeičiami ir atgal negražinami. Dėmesio! Nuo UV spindulių poveikio apsaugo tik spalvinta priemonė. Galutinė spalva išryškėja tik paviršiui nudžiūvus ir labai priklauso nuo medienos rūšies bei dengimo būdo.	
Baziniai dažai	EP bazė.	
Darbo įrankiai	Denkite teptuku ar purškiant.	
Džiūvimo laikas	Po 2-4 val. nelimpa dulksės; Po 24 val. galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.	
Įrankių valymas ir skiediklis	Vanduo.	
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio!	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 22%.	
Tankis	Apie 1,0 kg/l (ISO 2811).	
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L; 9 L.	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nuvalykite dulkes, purvą ir kitus nešvarumus. Riebaluotus ir purvinius paviršius nuplaukite valikliu *Vivaclean* arba *Special Clean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Apipelijusius, grybelio pažeistus plotus nuplaukite plovikliu *Tikkurila Homeenpoisto*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Šviežią medieną kuo anksčiau nugruntuokite impregnantu *Kolorex Protekt*.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą *Kolorex Akva* labai gerai išmaišykite, nuolat pamaišykite darbo metu. Denkite 1-2 sluoksnius teptuku ar purkštuvu medienos rašto kryptimi. Ypač rūpestingai uždažykite lentų ar rąstų galus. Dėmesio! Prieš dažant, uždenkite aplink esančius augalus ar paviršius, kurių nedažysite.

JRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite vandeniu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Sudėtyje yra Kobalto oktoato druskų ir 3-Iodo-2-Propynylbutylcarbamate. Gali sukelti alergiją.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Dėmesio! Produktu sutepti drabužiai, šluostės ir šlifavimo dulkės gali savaime užsidegti, todėl turi būti saugomos vandenyje prieš utilizavimą, arba džiovinamos lauke.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštoje naudojimui priemonėje <130 g/l (A/e subkategorija, 130 g/l).

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

