

Lacquer Extra

Blizgus lakas medienai išorės ir vidaus darbams



- Apsaugo nuo UV spindulių poveikio**
- Suformuoja ilgaamžį paviršių**
- Gerai sukimba su pagrindu**

TECHNINĖ INFORMACIJA

Pritaikymas	Skirtas medinių paviršių patalpose ir lauke lakavimui. Tinka naudoti durims, langų rėmams, grindims, valtimis ir kita.	
Blizgumo laipsnis	Blizgus.	
Išeiga (vienam sluoksniniui)	Lygiems paviršiams 12-14m ² /l .	
Spalva	Lakas gali būti naudojamas permatomas arba spalvinamas pagal <i>Tikkurila lakų ir beicų spalvyną</i> . Norédami patikrinti galutinj spalvos variantą, atlikite lakavimo bandymus. Spalvotasas lakas nekeičiamas ir atgal negražina.	
Baziniai dažai	EP	
Darbo įrankiai	Dažykite teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Purkštovo antgalis 0,013" - 0,018" arba 0,330 - 0,460 mm.	
Džiūvimo laikas	Po 2 valandų – nelimpa dulkės; po 6 valandų – galima liesti; po 24 valandų – galima perdažyti (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%). Paviršių pilnai apkrauti galima po dviejų savaičių. Džiūvimo trukmė priklauso nuo oro temperatūros bei drėgnumo.	
Įrankių valymas ir skiediklis	<i>Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko</i> arba <i>Unit Spray</i> . Įrankius nuo lako likučių iš karto po dažymo išvalykite vienu iš aukščiau paminėtu valikliu.	
Sandēliavimas	Atsparūs šalčiui.	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje - 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 48% v/v.	
Tankis	0,9 kg/l, priklausomai nuo atspalvio (ISO 2811).	
Atsparumas cheminėms medžiagoms	Atsparus trumpalaikio poveikio namų ūkio valymo priemonėms ir silpniems tirpikliams (vaitspiritas). Neatsparus stiprus poveikio tirpikliams (nitrotirpiklis).	
Atsparumas karščiui	Sausose patalpose +120°C. Ilgas buvimas aukštoje temperatūroje gali sukelti spalvos geltonavimą.	
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L, 9L.	



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir purvą. Suteptas paviršiaus vietas nuvalykite valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Vertingos medienos rūšis nuvalykite skiedikliu *Special Solvent* arba *Unit Eko*. Paviršiaus trūkiams ir nelygumams užtaisyti naudokite *Tikkurila Spakkeli Puukitti* glaistą, dar kartą pašlifuokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų ir lako likučius, pašalinkite dulkes bei nešvarumus (nuvalykite iki grynos medienos). Paviršių nuvalykite valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Vertingos medienos rūšis nuvalykite skiedikliu *Special Solvent* arba *Unit Eko*. Blizgius paviršius nušlifuokite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Plyšius ir nelygumus užglaistyke *Tikkurila Spakkeli Puukitti* glaistu, pašlifuokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes.

GRUNTAVIMAS

Lauke esančius paviršius nugruntuokite *Kolorex Protekt* medienos apsaugos priemone. Pirmam sluoksnui i ląką atskieskite skiedikliu *Unit Eko* arba *Special Solvent* (iki 20% pagal tūrį dažant teptuku arba iki 10% pagal tūrį dažant su purkštuvu). Pirmam sluoksnui nudžiuvus, paviršiu pašlifuokite, pašalinkite šlifavimo dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5⁰C iki +28⁰C, santlykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ląką. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį lako visam pasirinktam plotui. Denkite 1-2 plonus sluoksnius teptuku ar purkštuvu. Dėmesio! Galutinis lakuotų paviršių atspalvis priklauso nuo medienos spalvos, kietumo bei sumaišytų lako atspalvių kiekiečių. Norėdami patikrinti galutinę spalvos variantą, atlikite lakovimo bandymus.

JRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo jrankių nuvalykite lako likučius ir išplaukite skiedikliu *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* arba *Unit Spray*.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalstyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepečiu ar drėgna šluoste.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Sudėtyje yra: naftos, hidrintos sunkiosios, kobalto (II) druskos ir metiletilketoksimo. Gali sukelti alergiją. **Degi.** Neįkvępti garų, aerozolių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuoṭę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuoṭę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. **DĒMESIO!** Lako išpurvinti drabužiai gali sukelti gaisrą. Ištepta apranga turi būti laikoma vandenye, džiovinama lauke arba iš karto sudeginama.

ES LOJ reikšmės (kategorija A/j): 500 g/l. Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudoti lake < 500 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

