

weber easy fix



- Terasoms, balkonams, cokoliams
- Atsparūs drėgmei ir šalčiui
- Elastingi
- Paviršiams, kurie patiria padidintą apkrovą
- Šildomoms grindims
- Atitinka C2TE S1 (EN 12004) klasės reikalavimus

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Elastingi klijai keraminėms ir akmens masės plytelėms

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Elastingi cementiniai plytelių klijai **weber Easy Fix** (atitinkantys **C2TE S1** klasę), skirti grindų ir sienų, visų rūšių akmens masės, klinterinėms, keraminėms, didelių išmatavimų plytelėms klijuoti ant tinkuotų, betoninių ir panašių paviršių pastato viduje bei išorėje. Tinka klijuoti ant šildomųjų grindų, gipso kartono plokščių, fasadų, coklių, balkonuose, terasose, ant tvirtai besilaikančių senų plytelių dangos, taip pat ant cementinių bei polimerinių hidroizoliacijų, visuomeninių, didelę apkrovą patiriančių grindų.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių ir kitų prilipimų mažinančių nešvarumų. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Klijuojant ant stipriai drėgmę įgeriančių paviršių, juos būtina gruntuoti giluminiu gruntu, pvz., **weber SAD-54**. Nežymius paviršiaus nelygumus galima išlyginti remontiniu **weber QuickRep** mišiniu arba tais pačiais klijais. Klijuojant

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	3-4 kg/m ²
Rekomenduojamas vandens kiekis	6,75-7,25 ltr /25 kg sausosios masės
Atsparumas temperatūrai	-30°C.....+80°C
Sunaudoti per	4 val.
Reguliuojamas laikas	10 min.
Atviras laikas	30 min.
Džiūvimo laikas	24 valandos (20 °C, 50% RH)
Sudėtis	Cementas, smėlis, modifikuojantys priedai
Glaistas	plytelių tarpus glaistyti galima po 2-3 parų
Sukibimo stipris	≥ 1 N/mm ²
Darbo temperatūros diapazonas	+5°C.....+25°C
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE, EPD

plyteles ant tvirtai besilaikančių plytelių dangos, būtina senų plytelių paviršių pašaušti mechaniniu būdu. Jei senų plytelių danga sausoje vidaus patalpoje, galima gruntuoti kontaktiniu gruntu **weberprim contact**.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sausasis mišinys (25 kg) supilamas į 6,75-7,25 ltr švaraus, vėsaus vandens ir išmaišomas iki vienalytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankiniu būdu. Išmaišyta klijų masė 10-15 min. paliekama brandinimui. Prieš naudojant, būtina permaišyti.

DARBO INSTRUKCIJA

Plytelių prieš klijavimą nedrėkinti! Ant paruošto paviršiaus lygia glaistykite klijai tepami lygiu sluoksniu ir sušukuojami dantyta glaistykite. Plytelės sukamuoju judesiu tvirtai prispaudžiamos prie klijų sluoksnio. Prieš prispaudžiant plyteles įsitikinkite, ar klijų paviršius dar drėgnas. Geram plytelių sukibimui su pagrindu, klijuojamasis plytelių paviršius turi būti padengtas klijais ne mažiau 80%, fasado elementų ir grindų 100%. Suklijuotas plyteles 3 paras saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sukietėjus klijams, tarpus tarp plytelių glaistyti norimos spalvos glaistu weber.

PASTABOS

Plytelių klijų lipnumo trukmė yra 20 min. Koregavimo (pataisymo) laikas 10 min. Atsargiai vaikščioti ant pagrindo galima po 24 val. Tarpus glaistyti po 2-3 parų. Užmaišytus klijus sunaudoti per 4 val. Pagrindo ir aplinkos temperatūra klijuojant bei kietėjant klijams turi būti nuo +5°C iki +30°C. Paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus, užšalimo, tiesioginių saulės spindulių. Džiūvimo laikas priklauso nuo oro temperatūros ir drėgmės, žema temperatūra ir didelė santykinė oro drėgmė prailgina džiūvimo laiką. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia

nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.