

weber HM



- Paruošta naudoti
- Elastinga
- Lengvai užtepama
- Nepralaidi vandeniui
- Nelaidi vandens garams
- Gerai sukimba su pagrindu

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Polimerinė hidroizoliacija

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Skysta mastika, skirta betono, tinko, gipso plokščių, mūro ir pan. paviršiams hidroizoliuoti nuo drėgmės ar vandens. Weber HM dažniausiai naudojama drėgnoms patalpoms, tokioms kaip sanitariniai mazgai, dušo sienoms bei grindims hidroizoliuoti po plytelėmis. Vandens baseinams ir talpykloms, kur bus pastovus slėgiamasis vanduo, rekomenduojame naudoti **webertec 824** arba **webertec Superflex D2**. Tinka šildomosioms grindims.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų teršalų. Nelygius sienų paviršius būtina išlyginti tinko mišiniais **weber T-1**, **weber T-2** arba cementiniu glaistu **weber VH**, o grindų paviršius - išlyginamaisiais arba savaime išsilyginančiais weber mišiniais. Vandeniui neatsparius paviršius (pvz., gipsinis tinkas, polimerinis glaistas), stipriai vandenį įgeriančius arba netvirtus (išsitrinančius) paviršius būtina gruntuoti gruntu **weber SAD-54**.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	Vienam sluoksniui: 0,5kg/m ² ; bendros sąnaudos: 1 kg/m ²
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C
Džiūvimo laikas	apie 2 val. (20 °C, 50% RH)
Sudėtis	Sintetinė dispersija
Spalva	Mėlyna
Sandėliavimas	Ssausoje patalpoje, originalioje pakuotėje 12 mėn. nuo pagaminimo datos. Saugoti nuo šalčio.
Pakuotė	5 kg, 17 kg plastikinis kibiras
Sertifikatai	EPD

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Mastika paruošta naudoti, prieš naudojimą būtina permaišyti.

DARBO INSTRUKCIJA

Pirmiausia paruošiami kampai, skirtingų paviršių sandūros ir įtrūkimai. Sandūros ar kampo paviršius nutepamas hidroizoliacija **weber HM**. Prie dar lipnaus hidroizoliacinės mastikos paviršiaus, ties sandūros ar kampo centru, prispaudžiama juosta (**weber FC**, **weber.tec 828 DB 75**). Juostos ir visas likęs hidroizoliuojamas paviršius nutepamas hidroizoliacija **weber HM**. Antrąjį sluoksnį užnešti tik išdžiūvus pirmajam, apytiksliai po 2 valandų; plyteles klijuokite po 24 valandų. Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30 °C.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyz-

džiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.