

weber M100/600 žieminis



- Atsparus šalčiui
- M10 stiprio klasė
- Plastiškas
- Tiksotropinis
- Atsparus oro sąlygoms
- Lengva mūryti
- Aukšta kokybė

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

weber M100/600 žieminis - cementinis mūro mišinys, skirtas keraminių ir silikatinių plytų bei keramzitbetonio, silikato ir betono blokų mūrijimui žemose temperatūrose iki -10°C. Taip pat tinka išorinio kamino ir židinio korpuso blokų montavimui.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Mūro darbams viduje ir išorėje. Skirtas keraminių ir silikatinių plytų bei keramzitbetonio, silikato ir betono blokų mūrijimui žemose temperatūrose (iki -10°C)

PAGRINDAS

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, lygus, neišalęs, o konstrukcija turi būti apsaugota nuo tiesioginių kritulių.

ŽINOTI PRIEŠ NAUDOJANT

weber M100/600 žieminis tinka dirbti žiemos sąlygomis esant ne žemesnei kaip -10°C temperatūrai. Šis mūro mišinys nerekomenduojamas mūrijant fasadinius gaminius, kur svarbi vizualinė išvaizda.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	Vidutinės: 2,0...2,5 kg/Fibo blokas 0,8...1,0 kg/plyta
Užpildo frakcija	4 mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	15 mm
Minimalus sluoksnio storis	10 mm
Maksimalus sluoksnio storis	30 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	2,5 l/25 kg
Maišymo laikas	3...5 min.
Naudojimo temperatūra	-10...+30°C
Sunaudoti per	3 val.
Džiūvimo laikas	24 val.
Kietėjimo pradžia	30 min.
Rišamoji medžiaga	Cementas
Užpildas	Smėlis
Priedas	Plastifikatoriai, prieššaltiniai priedai
Gniuždomasis stipris 28 dienos	10 MPa
Reakcija į ugnį	A1 klasė
Atsparumas šalčiui	50 ciklų
Vandens garų pralaidumas	μ 0,19/0,3
pH	12...13
Tankis	1700 kg/m ³
Darbo temperatūros diapazonas	-10...+30°C
Sausos birios masės tankis	1700 kg/m ³
Spalva	Cemento pilka
Sandėliavimas	Tinkamumo laikas - 12 mėnesių
Pakuotė	Maišas: 25kg, 1000kg
Sertifikatai	EN 998-2:2010

DARBO INSTRUKCIJA

Mūryjant nepatartina naudoti labai drėgnų, apledėjusių medžiagų. Mūro rišimosi metu negalima judinti konstrukcijos. Darbo metu bei kelios dienos po to mūrą reikėtų apsaugoti nuo neigiamų gamtos veiksnių - tiesioginių kritulių, vėjo, staigaus peršalimo ir t.t.. Dirbant teigiamoje temperatūroje trumpėja mišinio rišimosi ir kietėjimo laikas. Laikinais stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą.

Mūryjant lengvesnius blokus vidutinis mūro mišinio

sluoksniu storis siūlėje turi būti 15 mm, mūryjant smulkesnius gaminius (silikatinės plytas) rekomenduojama ne mažiau nei 10 mm. Su per stora siūle (>20 mm) mūryjant ką tik pakloti mūro gaminiai gali pradėti skęsti, todėl siena gali likti nelygi.

Mūro rišimosi procese į sienos paviršių gali iškilti druskos, todėl sienos paviršius tampa baltas.

PASTABOS

Negalima pilti jokių papildomų antifrizo priedų!

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas.

Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSISAKYMAS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.