

weber ML 5



- Atsparus drėgmei
- Ilgaamžiškos spalvos
- Džiūdamas netrūkinėja
- Atsparus šalčiui, lietaus ir saulės poveikiui
- Labai geras sukibimas su mažai įgeriančiu paviršiumi
- Pralaidus vandens garams
- Netepa plytų

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Spalvotas cementinis mūro mišinys skirtas keraminėms, klinkerio (mažo įgeriamumo), sukepusios keramikos, silikatinėms plytomis bei natūraliam akmeniui mūryti. Spalvotas mišinys naudojamas tuomet, kai reikia suderinti mišinio ir plytos spalvą. Atsparus šalčiui, lietaus ir saulės poveikiui, labai geras sukibimas su mažai įgeriančiu paviršiumi, pralaidus vandens garams, skirtas vidaus ir išorės darbams. Netepa plytų.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber ML 5 sudėtyje naudojami neorganiniai pigmentai, dėl kurių spalva neblunka ir išlieka ilgaamžė. Tinka fasadinių, konstrukcinių sienų, kolonų, apdailos elementų, židinių, tvorų stulpelių ir pan. mūrijimui.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, lygus, neįšalęs, o konstrukcija turi būti apsaugota nuo tiesioginių kritulių ir drėgmės.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Į 3,0-3,4 ltr švaraus vandens pilama weber ML5 25 kg mišinio, ir gaunama 13-14 ltr skiedinio. Šaltomis sąlygomis

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	žr. sąnaudų lentelę www.lt.weber prie weber M100/600 ir ML5 produktų aprašymo
Rekomenduojamas vandens kiekis	3,0-3,4 ltr/25 kg
Naudojimo temperatūra	+5...+30 °C
Sunaudoti per	2-3 valandos po vandens įpilimo
Rišamoji medžiaga	Greitai kietėjantis portlandcementis arba baltasis cementas
Užpildas	Natūralus smėlis arba baltas užpildas 0-4 mm
Priedas	Priedai, skirti pagerinti atsparumą oro sąlygoms ir tinkamumą naudoti, taip pat neorganiniai spalvų pigmentai
Gniuždymo stipris	M 5
Reakcija į ugnį	klasė A1
Vandens garų pralaidumas	μ 15/35
Vandens absorbcija	0.2 kg/(m ² · min0.5)
Šilumos laidumas	0.77 W/mK (P=50%) (SFS-EN 1745)
Sauso sukietėjusio skiedinio tankis 28 dienos	-1800 kg/m ³ (SFS-EN 1015-10)
Spalva	Balta 140 (Jeres), šviesiai pilka 141 (Olos), raudona 144 (Ounas), Ruda 149 (Ropis), balta 150 (Nattas), tamsiai pilka 152 (Mutus), rausva 153 (Maares), geltona 154 (Kilpis), pilka 156 (Viipus), gelsva 157 (Menes), raudona 159 (Pallas)
Sandėliavimas	Sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	1000 kg didmaišiai. 140, 141, 149, 150, 152 and 159 atspalvius taip pat galima įsigyti 25kg talpos maišais.
Sertifikatai	CE, M1, FI, EPD

naudojamas šiltas (iki +60 °C) vanduo. Paruošto skiedinio temperatūra turi būti +5 ... + 40 °C. Siekiant išvengti spalvotų mišinių atspalvių pasikeitimo, maišant reikia labai atidžiai dozuoti vandens kiekį. Mišinio masė kruopščiai išmaišoma rankiniu būdu mentele, kastuvu, elektriniu maišytuvu 4-5 min. arba betono maišyklėje. Naudodami pastarąją, mišinį maišykite 6-8 min. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 2 -3 val.

Pastaba: Nepilkite vandens daugiau, negu nurodyta! Į mūro mišinį draudžiama dėti papildomus priedus (pvz. prieššaltinius ir pan. priedus)!

DARBO INSTRUKCIJA

Mūrijant nepatartina naudoti labai drėgnų, apledėjusių arba labai sausų ir įkaitusių medžiagų. Mūro rišimosi metu negalima judinti konstrukcijos. Laikiniai stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą. Darbo metu bei

kelios dienos po to mūrą reikėtų apsaugoti nuo tiesioginių kritulių, vėjo ir saulės poveikio bei staigaus perdziūvimo. Priklausomai nuo darbų vykdymo būdo ir sąlygų, mūro mišinio spalva gali nežymiai skirtis, lyginant su pateikta spalvininke. Tai nėra gaminio trūkumas. Rekomenduojame mūryti atskirą paviršiaus dalį mišiniu iš tos pačios gamybos serijos (tos pačios gamybos datos), esant tokioms pat sąlygoms ir tuo pačiu būdu. Aptašytas sienas galima nuvalyti, jei mišinys dar nesustingo.

Rievėjimas atliekamas pradėjus rišti skiediniui, siūlė sustankinama šiek tiek ją įgilinant. Rievėjimo laikas priklauso nuo plytos įgeriamumo ir oro sąlygų. Siūles patartina rievėti vienodomis skiedinio rišimosi sąlygomis. Priklausomai nuo rievėjimo būdo ir siūlės formavimo siūlės atspalvis išdžiūvus mišiniui gali keistis.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.