

weber REP 05



Rišamoji danga skirta rankomis užtepamiems remontiniams skiediniams.

- Atstato plieno armatūros pasivuojančią šarminę aplinką, padidina sukibimą tarp plieno ir betono / tarp betono ir betono.
- Atsparus šalčiui
- Mažas pralaidumas, užtikrinantis ilgalaikę plieno apsaugą
- Remontinis
- Rankinis užnešimas
- Užnešimas teptuku

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Cementinis antikorozinis gruntas armatūrai

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber REP 05 – polimerais modifikuotas cementinis antikorozinis gruntas, skirtas plieno armatūroms apsaugoti. Naudojamas ir kaip rišamasis skiedinys skiedinių sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais užtikrinti. Taip pat skirtas plieno apsaugai nuo korozijos.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Prieš užtepant gruntą, visus paviršius reikia kruopščiai nuvalyti. Ant metalinių paviršių neturi būti rūdžių ir bet kokių kitų teršalų ar koroziją skatinančių produktų. Armavimo plienas turi būti paruoštas taikant abrazyvinį valymą iki SA 2-2 ½ pagal standartą EN-ISO 8503-1. Betono paviršius turi būti tvirtas, nuo jo nuvalytos dulės ir laisvos dalelės. Cemento pienas, tepalai, riebalai, aliejus klojinams atlaisvinti ar betono kietėjimą greitinanti medžiaga turi būti pašalinti, naudojant vielių šepetį, dantytkūjį, valant žvyrasraute, aukšto slėgio vandens srove ar kitomis prie-

TECHNINIAI DUOMENYS

Užpildo frakcija	Iki 0,5 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	1,25-1,5 ltr/5 kg (25-30% sauso mišinio)
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30°C
Sudėtis	Spec. cementas, antikoroziniai priedai, polimerai
Sukibimo stiprumas 28 dienos	> 1,5 MPa betonui; > 2 MPa plienui
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originalioje pakuotėje: 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	5 kg maišas
Sertifikatai	CE, EPD

monėmis. Karbonizuotą ir chloridų paveiktą betoną reikia pašalinti tuo atveju, jei jis supa armatūrą. Maksimaliam sukibimui pasiekti paviršius turi būti pašluskintas. Prieš grunto užtepimą sugeriamasis pagrindas turi būti gerai sudrėkintas. Nesusigėrusį vandenį nuo paviršiaus būtina pašalinti. Nepradėkite darbų, jei numatoma, kad per 24 valandas po padengimo, temperatūra bus žemesnė nei +5 °C.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Į indą suberkite sausą mišinį ir įpilkite apie 1,25 - 1,5 litro vandens. Naudodami lėtai elektrinį grąžtą su maišykliniu antgaliu, maišykite 5 minutes, kol gausite vienalytę masę. Palikite 5 minutėms, tada vėl maišykite 1 minutę prieš naudojimą. Paruošto mišinio galiojimo laikas apie 1 valandą.

DARBO INSTRUKCIJA

Užtepkite **weber REP 05** ant plieno armatūros per tris valandas nuo jos nuvalymo. Antrąjį sluoksnį tepkite po 4-24 valandų po pirmojo sluoksnio užtepimo. Gruntavimo sluoksnį ant plieno reikia palikti kietėti mažiausiai 4 valandoms, prieš pakartotinį padengimą gruntavimo sluoksniu ar remonto skiedinio užnešimu. Dengdami gruntavimo sluoksnį ant betono, prieš užtepimą sudrėkinkite betono pagrindą įgeriamumui sumažinti. Sumaišytą gruntą užtepkite šepetiu, užtikrindami, kad visur padengėte. Įtrinkite skiedinį į betono pagrindą oro kiaurymėms ir poroms užpildyti. Užtepkite remonto atstatymo skiedinį pvz **weber REP 25+** ar **weber REP 45** ant šiek tiek šlapio, lipnaus grunto. Ant paruošto paviršiaus užkrečiamas skiedinys, išlyginamas liniuote, sutankinamas, o jo paviršius užglais-

tomas glaistykle arba užtrinamas tinkuotojo trintuve. Paviršių patartina 3 dienas lengvai drėkinti. Mišinys yra tinkamas naudoti esant temperatūrai nuo +5 ... +30 ° C. Šviežiai išlygintą paviršių saugoti nuo kritulių, užšalimo, vėjo ir kitų neigiamų veiksnių. Venkite darbo tiesioginiuose saulės spinduliuose ar stiprių vėjų zonose.

PASTABOS

Sudėtyje yra stipriai šarminės rišamosios medžiagos. Naudodami **weber REP 05** privalote vadovautis Saugos duomenų lape nurodyta saugumo informacija. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia

nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.