

weber S 06



- Atsparus šalčiui
- Sluoksniu storis nuo 2-10 mm
- Geras sukibimas su pagrindu
- Užpildo frakcija iki 1 mm
- Kietėdamas mažai traukiasi
- Atitinka EN 13813 standarto reikalavimus

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Cementinis mišinys betono paviršių lyginimui nuo 2 iki 10 mm

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber S 06 skirtas betono paviršių (sienų, lubų, grindų) remontui ir išlyginimui viduje bei išorėje, defektų po betonavimo darbų ištaisymui.

PAGRINDAS

Paviršius turi būti tvirtas ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų užteršimų, mažinančių sukibimą.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Dulkėtus ir stipriai drėgmę įsėmiančius paviršius likus 4-24 val. iki darbų atlikimo pradžios reikia gruntuoti gruntu weber **SAD-54**.

MAIŠYMAS

Sausasis mišinys (25 kg) supilamas į 4,0-4,5 l švarų, vėsų vandenį ir išmaišomas iki vienalytės masės. Maišyti

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	1,9kg / m ² / 1 mm
Užpildo frakcija	iki 1 mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	2-10 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	4 - 4,5 ltr/25 kg
Naudojimo temperatūra	+5...+30°C
Pėsčiųjų srauto kietėjimo laikas	24 val.
Gniuždomasis stipris 28 dienos	20 MPa
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE, EPD

elektriniu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankomis. Išmaišyta skiedinio masė 5 min. paliekama brandinimui.

DARBO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą būtina permaišyti. Nepilkite vandens daugiau, nei rekomenduojama, nes tai sumažins skiedinio atsparumą ir pagreitins susitraukimą. Ant paruošto paviršiaus užkrečiamas skiedinys, išlyginamas liniuote, sutankinamas, o jo paviršius užglaistomas glaistykle arba užtrinamas tinkuotojo trintuve. Paviršių patartina 3 dienas lengvai drėkinti, saugoti nuo lietaus ir šalčio. Mišinys yra tinkamas naudoti esant temperatūrai nuo +5 ... +30 °C. Šviežiai išlygintą paviršių saugoti nuo kritulių, užšalimo, vėjo ir kitų neigiamų veiksnių. Venkite darbo tiesioginiuose saulės spinduliuose ar stiprių vėjų zonose.

PO PARUOŠIMO

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių.

PASTABOS

Aukščiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojant įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabu-

žių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.