

weber SAD-54



- Atsparus drėgmei
- Skvarbus, neputoja tepant, nepelija, laidus vandens garams
- Sudėtyje neturi skiediklių ir tirpiklių
- Tinka vidaus ir išorės darbams
- Puikiai sukimba
- Elastingas
- Vienalytis

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Giluminis gruntas

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Giliai įsigeriantis gruntas skirtas netvirtiems ir išsitrinantiems paviršiams sutvirtinti, porėtų ir stipriai drėgmę įgeriančių paviršių vandens įgėrimui sumažinti ir lipnumui padidinti. **Weber SAD-54** dažniausiai naudojamas tinko, glaisto gipso kartono paviršiams sutvirtinti, o taip pat prieš savaimę išsilyginančio skiedinio liejimą, dažymą, plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą ir pan.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų ir pan.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Produktas paruoštas naudoti.

DARBO INSTRUKCIJA

Ant paviršiaus gruntas tepamas šepėčiu, voleliu arba žemo slėgio purkštuvu. Stipriai drėgmę įgeriantys paviršiai turi būti tepami du kartus - pirmą kartą gruntą skiesti

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	nuo 0,1 iki 0,3 ltr/m ² , priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C. Optimali +15 ... +20 °C
Džiūvimo laikas	4 val.
Sudėtis	Vanduo, polimeras, modifikuojantys priedai, anti-septikas
Atsparumas šalčiui	Tinka naudoti lauko sąlygomis
Spalva	Baltas skystis
Sandėliavimas	12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	1 l, 5 l ir 20 l plastikiniai bakai

santykiu 1:1 vėsiu švari vandeniu, o antrą kartą - neskies-tu. Kitas gruntavimas atliekamas išdžiūvus ankstesniajam sluoksniui. Negruntuojamus paviršius patartina uždengti (pvz., linoleumo grindis). Darbo ir džiūvimo metu oro tem-peratūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30 °C. Vieną kartą užšalęs skiedinys naudoti netinkamas!

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirėngimą ir profesinės patirties. Naudo-tus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabu-žių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopš-čiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus infor-maciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyz-džiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.

