

weberfloor 4310



- Savaime išsilyginantis, geros takumo savybės
- Sustiprintas polipropilenu plaušu
- Galima lieti ant OSB, vatos, putplasčio, senų apdailinių pagrindų
- Tinka šildomoms grindims įrengti
- Mažo šarmingumo, tinka visiems grindų klijams
- Liejamas rankiniu arba mašininu būdu
- CT-C25-F7 klasė

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Savaime išsilyginantis cementinis grindų mišinys, 2-50 mm, sustiprintas plaušu

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Savaime išsilyginantis, cementinis, sustiprintas polipropilenu plaušu grindų mišinys skirtas lieti rankiniu arba mechaniniu būdu. Naudojamas gyvenamosiose, komerciniuose, visuomeniniuose patalpose. Galima naudoti ant betoninio ir cementinio pagrindo grindų, taip pat ant OSB, mineralinės vatos, putplasčio. Tinka kaip pagrindas keraminėms ir akmens plytelėms, parketui, plokštėms, kilimėms, PVC, linoleumui ir kamštinėms dangoms. Tinka šildomoms grindims įrengti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Tinkami pagrindai yra betoninės arba smėlbetonio grindys (sukibimas su pagrindu >1,0 Mpa). Liejant ant silpnų pagrindų, tokių kaip senos plytelės, gipsas, medinės grindys, vata, papildomai naudoti 220 gr/m² stiklo audinio tinklėlį. Visos sukibimą mažinančios medžiagos (dulkės, riebalai, nešvarumai ir panašios) turi būti pašalintos. Pagrindas turi

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 1,7 kg / m ² / 1mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	2-50 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	4,5-5,0 l/25 kg
Naudojimo temperatūra	+10 ... +25 °C. Optimali +15 ... +20 °C
Sunaudoti per	15-20 min.
Džiūvimo laikas	Galima vaikščioti: 2-4 valandos (23 °C, 50% RH); dengti dangomis: 1 – 3 sav. (23 °C, 50% RH), priklausomai nuo dangos ir sluoksnio storio
Rišamoji medžiaga	Specialusis cementas
Užpildas	Smėlis ir kalkakmenis, polipropilenu plaušas
Gniuždomasis stipris 28 dienos	Klasė C 25 (EN 13813)
Lenkimo stiprumas 28 dienos	Klasė F 7 (EN 13813)
Reakcija į ugnį	A2fl - s1 (EN 13501-1)
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	6 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE, EC1+

būti sausas arba drėgnas, bet ne šlapias. Sausus ir absorbuojančius paviršius geriausia gruntuoti gruntu **weber MD16** (4716) ir palikti džiūti (2-4 val.).

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

25 kg **weberfloor 4310** mišinio maišoma su 4,5-5,0 litrų švaraus vandens. Maišyti elektriniu maišytuvu apie 1-2 minutes, kol gausite vienalytę masę. Palikite apie 2 minutes ir vėl permaišykite. Pumpuojant mišinį mechaniniu būdu, mišinio takumo savybės tikrinamos prieš pumpuojant ir viso liejimo metu. Skiedinio sunaudojimo laikas normaliomis sąlygomis yra apie 15-20 minučių įpylus vandens. Šaltomis sąlygomis naudoti šiltą vandenį (max. 35 °C). Nepilti daugiau vandens nei nurodyta instrukcijoje, nes tai gali pakenkti galutiniam mišinio stiprumui arba sukelti sluoksnių atskyrimą.

DARBO INSTRUKCIJA

Pastatas, kuriame atliekami darbai turi turėti stogą, langų ir durų angos privalo būti uždengtos. Darbo metu ir savaitę po to pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10°C. Skiedinys paskleidžiamas plienine arba dantyta (reguliuojama) mentele. Skiedinį skleisti 30-40 cm pločio juostomis be pertraukų tol, kol bus išlyginta

visa patalpa. Liejant mechaniniu būdu, rekomenduojamas maksimalus patalpos plotis yra 6-8 m. Platesnės patalpos dalinamos į barus. Liejant skiedinį ant vatos ar putplasčio, liejimo storis turėtų būti 20-50 mm, ant senų apdailos medžiagų (plytelių, teracos, PVC ar pan.) – 4-50 mm, ant OSB plokščių – 10-50 mm, užliejant vandens šildymo kabelius – 25-50 mm. Mažiausias sluoksnio storis virš šildomų elementų – 10 mm arba tiek, kiek nurodo šildymo specialistai. Nesukietėjęs skiedinys nuo darbo įrankių plaunamas vandeniu, sukietėjęs pašalinamas mechaniniu būdu.

Džiūvimas ir apdirbimas: galima vaikščioti po 2-4 valandų, kuomet aplinkos temperatūra +23°C. Dangas galima kloti po 1-3 savaitių (+23°C, 50% RH), priklausomai nuo dangos tipo ir išlieto sluoksnio storio. Žemesnė aplinkos temperatūrą ir aukštesnė santykinė drėgmė gali prailginti džiūvimo laiką.

GALUTINĖS DANGOS ĮRENGIMAS

Galima dengti PVC, keraminėmis ar akmens masės plytelėmis, linoleumu, vinilinėmis, kamštinėmis, kiliminėmis dangomis, grindlentėmis, parketu. Įrengiant grindų dangą būtina atsižvelgti į pagrindo drėgnumą ir vadovautis dangų gamintojų rekomendacijomis. Paviršiaus nerekomenduojama dažyti arba palikti nepadengto.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.