

weberfloor BASE 10



- Atsparus šalčiui, drėgmei
- Džiūdamas netrukinėja, plastiškas
- Galima formuoti nuolydžius
- Tinka „plaukiojančių“ grindų įrengimui
- Tinka šildomoms grindims įrengti
- Liejamas rankiniu arba mašininu būdu
- CT-C20-F4 klasė

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Universalus smulkiagrūdis betono mišinys grindims, 10-80 mm. Tinka naudoti pastatų viduje ir išorėje.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Universalus smulkiagrūdis betono mišinys skirtas bendriems grindų betonavimo ir lyginimo darbams, viduje ir išorėje. Tinka kaip galutinė danga. Gali būti naudojamas šildomų grindų įrengimui, nuolydžių formavimui, „plaukiojančių“ grindų ant garso ir šiluminės izoliacijos įrengimui. Naudojamas kaip pagrindas storoms kiliminėms dangoms, plytelėms, parketui, PVC ir pan.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Jei produktas naudojamas ant betono ar smėlbetono grindų, visos sukibimą mažinančios medžiagos (dulkės, riebalai, nešvarumai ir panašios) turi būti pašalintos. Pagrindas turi būti sausas arba drėgnas, bet ne šlapias. Sausus ir absorbuojančius paviršius geriausia gruntuoti gruntu weber MD16 (4716) ir palikti džiūti (2-4 val.).

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

25 kg **weberfloor BASE 10** mišinio maišoma su 2,5-3,0 litrų švaraus vandens. Maišyti elektriniu maišytuvu apie

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apyt. 2,0 kg / m ² / 1 mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	10-80 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	2,5-3,0 l/25 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +25 °C. Optimali +15 ... +20 °C
Sunaudoti per	2 val.
Džiūvimo laikas	Galima vaikščioti: 24 valandos (23 °C, 50% RH); dengti dangomis: 2 - 3 sav. (23 °C, 50% RH), priklausomai nuo dangos ir sluoksnio storio
Rišamoji medžiaga	Specialusis cementas
Užpildas	Smėlis modifikuojantys priedai, frakcija <4 mm
Gniuždomasis stipris 28 dienos	Klasė C 20 (EN 13813)
Lenkimo stiprumas 28 dienos	Klasė F 4 (EN 13813)
Reakcija į ugnį	A1fl - s1 (EN 13501-1)
Atsparumas šalčiui	Tinka naudoti lauko sąlygomis
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE

2-3 minutes, kol gausite vienalytę masę. Palikite apie 5 minutes ir vėl permaišykite. Maišant betono maišykle, skiedinį maišyti 5-6 minutes. Skiedinio sunaudojimo laikas normaliomis sąlygomis yra apie 2 valandos įpylus vandens. Šaltomis sąlygomis naudoti šiltą vandenį (max. 35 °C). Nepilti daugiau vandens nei nurodyta instrukcijoje, nes tai gali pakenkti galutiniam mišinio stiprumui arba sukelti sluoksnių atskyrimą.

DARBO INSTRUKCIJA

Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbų vykdymo metu ir per artimiausias 3 dienas turi būti aukštesnė nei +5°C. Įrengtas paviršius prižiūrimas 3 dienas, drėkinant vandeniu, arba naudojant priežiūros membranas. Ant garso, šiluminės izoliacijos arba įrenginėjant šildomas grindis, sluoksnio storis turi būti 40-80 mm, ne mažiau kaip 35 mm virš šildymo elementų, naudoti armatūrinį tinklą. Nesukietėjęs skiedinys nuo darbo įrankių plaunamas vandeniu, sukietėjęs pašalinamas mechaniniu būdu. Džiūvimas ir apdirbimas: Galima vaikščioti po 24 valandų kuomet aplinkos temperatūra +23°C. Dangas galima kloti po 2-3

savaičių (+23°C, 50% RH), priklausomai nuo dangos tipo ir išlieto sluoksnio storio. Žemesnė aplinkos temperatūra ir aukštesnė santykinė drėgmė gali prailginti džiūvimo laiką.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSISAKYMAS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.