

webermix RM



Mišinyje naudojamas specialus traso priedas, kuris sumažina spalvos pakitimus ir baltų dėmių atsiradimą

- Gamyboje naudojami neorganiniai neblunkantys pigmentai
- Atsparus šalčiui, lietaus ir saulės poveikiui
- Labai geras sukibimas su paviršiumi
- Pralaidus vandens garams
- Skirtas vidaus ir išorės darbams
- 5 spalvos

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Spalvotas rievėjimo mišinys

NAUDOJIMO PASKIRTIS

webermix RM - spalvotas cementinis rievėjimo mišinys, su traso priedu, paruoštas naudoti sumaišius su vandeniu. Skirtas sienų, kaminų, židinių, arkų, skliautų, tvorų ir kitų elementų sumūrytų iš klinkerio, keramikos, silikatinių plytų taip pat blokelių, betono apdailinių siūlių rievėjimui. Tinka fasadinių plytelių, natūralaus ir dirbtino akmens, rankų darbo plytelių siūlių rievėjimui, kurių storis ne daugiau kaip 20 mm. Mišinys yra su traso priedu, kuris sumažina spalvos pakitimus ir baltų dėmių atsiradimą. Sudėtyje naudojami neorganiniai pigmentai, dėl kurių spalva neblunka ir išlieka ilgaamžė. Atsparus šalčiui, lietaus ir saulės poveikiui, labai geras sukibimas su paviršiumi, pralaidus vandens garams, skirtas vidaus ir išorės darbams. Netepa plytų.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Rievėjimas atliekamas pilnai išdžiūvus mūro mišiniui, ne anksčiau kaip 2 savaitės po mūrijimo darbų, arba praėjus ne mažiau kaip 3 dienoms po fasado apdailos plytelių

TECHNINIAI DUOMENYS

Užpildo frakcija	Iki 1 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	2,75 -3,5 ltr
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C
Rišamoji medžiaga	Cementas
Sudėtis	Cementas, natūralus smėlis, modifikuojantys priedai, traso priedai
Gniuždomojo stiprio klasė	M 10
Spalva	5 spalvos (pilka, vidutiniškai pilka, tamsiai pilka, ruda, juoda)
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE

priklijavimo. Siūlės ir plytos turi būti švarios ir sausos, be skiedinio likučių. Rekomenduojamas siūlės įgilinimas – 12-15 mm.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Į 2,75- 3,5 l švaraus, vėsaus vandens pilama 25 kg mišinio ir išmaišomas iki vienalytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu arba betono maišykle (3-4 min.). Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankiniu būdu. Išmaišyta masė 10 min. paliekama brandinimui. Prieš naudojant, būtina permaišyti. Siekiant išvengti spalvotų mišinių atspalvių pasikeitimo, maišant reikia labai atidžiai dozuoti vandenį. Per didelis vandens kiekis didina mišinio susitraukimą ir mažina stiprumą, šviesina atspalvį. Paruoštas mišinys turi būti sunaudotas per 2 valandas. Prieš porėtų ir itin absorbuojančių plytų ir kitų elementų rievėjimą, atlikite bandymus statybvietyje ar nepakis gaminių atspalvis. Pastaba: į mišinį draudžiama dėti papildomus priedus (pvz. prieššaltinius).

DARBO INSTRUKCIJA

Rekomenduojami siūlių matmenys – ne mažesni, kaip 10x10 mm ir ne didesni nei 20x20 mm. Rievėjimo darbai atliekami iš viršaus į apačią, pusiau sausuju būdu. Skiedinys nuo spec. rievėjimo skardos (lovio) mūrininko rievikliu įstumiamas į neužpildytas siūles ir sutankinamas, rekomenduojama siūles įgilinti ir užtrinti. Užrievėtas paviršius nuvalomas šepetiu. Priklausomai nuo rievėjimo būdo ir siūlės formavimo siūlės atspalvis išdžiūvus mišiniui gali keistis. Venkite paviršiaus užteršimo, išteptą paviršių va-

lykite sausu būdu, naudojant šepetį, neplaukite vandeniu! Optimali aplinkos ir paviršiaus temperatūra darbo metu ir sekancias 7 dienas - nuo +10°C iki +25°C. Rievimas paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus, rasos, stipraus vėjo ir tiesioginių saulės spindulių. Uždengiant paviršių, reikia užtikrinti vėdinimo galimybę. Naudojant fasado impregnavimo priemones, darbai turi būti atliekami ne anksčiau, kaip po 30 dienų nuo rievėjimo darbų atlikimo. Priklausomai nuo darbų vykdymo būdo ir sąlygų, mišinio spalva gali nežymiai skirtis, lyginant su pateikta spalvininke. Tai nėra gaminio trūkumas. Rekomenduojame rievėti atskirą paviršiaus dalį mišiniu iš tos pačios gamybos serijos (tos pačios gamybos datos), esant tokioms pat sąlygoms ir tuo pačiu būdu.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudo-

tus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSISAKYMAS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.