

webertec Superflex D2



- Atsparus drėgmei
- Atsparus šalčiui
- Lengvai naudojamas
- Darbui žemoje temperatūroje
- Lyginamasis
- Remontinis
- Rankinis užnešimas

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Dvikomponentė labai elastinga cementinė hidroizoliacija

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Ypač elastingas, hidrauliškai greitai kietėjantis, plyšius sujungiantis, dvikomponentis hidroizoliacinis cemento-polimerinis mišinys, naudojamas pastatų viduje ir išorėje esantiems paviršiams, tokiems kaip išorinės rūšio sienos, pamatai, balkonai ir terasos, vandens talpyklos, sienų ir grindų paviršiai drėgnose patalpose ir baseinuose. Tinka atstatomajam hidroizoliavimui bei naudojant išorinių rūšio sienų surišamajam sluoksniui ant senų pilimerinio-modifikuoto bitumo sluoksnių.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, kietas, stabilus, nuo jo nuvalytos dulkės, nešvarumai, tepalai, riebalai ir laisvos dalelės. Įgeriantys paviršiai drėkinami arba gruntuojami pvz. weber.prim 801, nelygūs paviršiai ir kampai išlyginami ir užapvalinami mišiniu weber.tec 933.

DARBO INSTRUKCIJA

Į komponentą A pilamas komponentas B ir maišoma iki vienalytės masės apie 2-3 minutes. Dengiama vole-

TECHNINIAI DUOMENYS

Naudojimo temperatūra	+3... +30 °C
Sunaudoti per	45 min. (+20°C)
Džiūvimo laikas	Galima dengti plytelėmis (tinku): Po 20 valandų. Atsparus mechaniniams poveikiams po 3 parų; Nepralaidus vandeniui po 7 parų.
Kietėjimo laikas dengimui	Galima dengti antrą sluoksnį po 90 min., vaikščioti po 4 val., visiškai išdžiūna po 24 val., pilnai apkrauti (nuolat po vandeniu) galima po trijų parų.
Sudėtis	Cementai, greito rišimo polimerai, atrinktas kvarcinis smėlis
Tankis	-1,05 kg/dm ³
Spalva	Tamsiai pilka
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose, šiltose, patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Pakuotė	24 kg ir 6kg plastikinės pakuotės (du komponentai)

liu, šepetiu arba mentele mažiausiai 2 sluoksniais, gali būti purškiamas. Izoliuojant drėgnas patalpas, balkonų ir terasas visų pirma atlikite papildomus darbus tokius kaip kampų izoliavimas, naudojant sandarinimo juostas weber.tec 828, jas klijuodami su weber.tec Superflex D 2. Jei reikia hidroizoliuoti baseiną, kampų srityse, įterpkite maždaug 30cm armuojančio stiklo audinio juostas tarp pirmo ir antro weber.tec Superflex D 2 sluoksnių. Terminėms siūlėms įrengti pamatuose naudokite sandarinimo juostas Superflex B 240/B 400, jos taip pat klijuojamos su weber.tec Superflex D 2. Hidroizoliacinė danga dengiama mažiausiai dviem sluoksniais (trečias sluoksnis slėginio vandens atveju: baseinai, pamatai). Mažiausias sluoksnio storis bet kuriame taške turi atitikti vertę, nurodytą lentelėje dėl tikėtino vandens slėgio (žiūrėkite skyrelyje „Sąnaudos“). Paruošto mišinio galiojimo laikas apie 45 min. Plytelės klijuojamos klijais weber.xerm 858 (852). Darbo ir džiūvimo metu oro ir pagrindo temperatūra negali būti žemesnė kaip +3 °C ir aukštesnė kaip +30 °C

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirėngimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabu-

žių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus infor-

maciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.