

webertherm 405



- Atsparus vandeniui
- Maža vandens įgertis
- Atsparus šalčiui
- Laidus vandens garams
- Puikiai sukimba
- Elastingas
- Vienalytis

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Universalus klijavimo mišinys izoliacinėms plokštėms

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Klijavimo mišinys, skirtas klijuoti mineralinę vatą ir polistireną ant mūro, betono ir pan. mineralinių paviršių. Tankius ir glotnius paviršius (pvz., ekstruzinis polistirenas) būtina pašiaušti. Naudojamas lengvose fasadų šiltinimo sistemose, tokiose kaip weber MW F030. Galima naudoti mineralinio pagrindo išlyginimui ir duobių užtaisymui.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapas. Seną, netvirtą, atšokusį tinką reikia pašalinti. Pagrindą, kurio didelis sugeriamumas, reikia nugruntuoti gruntu, tokiu kaip **weber SAD-54** arba **weber PG221** mažiausiai prieš 12 valandų iki mineralinės vatos plokščių klijavimo. Jei paviršiaus nelygumai nėra didesni kaip 20 mm, jie išlyginami, tepant vieną arba kelis skiedinio **webertherm 405** sluoksnius.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	Klijuojant EPS 4-5kg/m ² ; Klijuojant MW 5-6 kg/m ²
Rekomenduojamas sluoksnio storis	2-10 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	5,5-6 ltr
Naudojimo temperatūra	+5°C ... +25°C
Džiūvimo laikas	apie 20 min.
Sudėtis	Cementas, smėlis, polimerinės medžiagos
Sukibimo stiprumas 28 dienos	Su betonu >0,5N/mm ² ; su polistiroliu >0,08N/mm ²
Gniuždomasis stipris 28 dienos	≥10 N/mm ²
Atsparumas šalčiui	Tinka naudoti lauko sąlygomis
Sandėliavimas	12 mėn. nuo pagaminimo datos, sausose patalpose
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE, EPD

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sausasis mišinys webertherm 405 (25 kg) supilamas į 5,5- 6,0 ltr švaraus, vėsaus vandens ir išmaišomas iki vienalytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu. Maišoma 3-4 minutes, kol susidaro vientisa masė ir paliekama 10-15 min. brandinimui. Prieš naudojant būtina permaišyti. Paruoštą skiedinį reikia sunaudoti per 2 val.

DARBO INSTRUKCIJA

Klijuojant izoliacines plokštes ant lygaus paviršiaus skiedinys lygiu sluoksniu tepamas dantyta 10x12 glaistykte. Jeigu paviršius nelygus, mineralinės vatos ir polistireno plokštės skeidiny tepamas visu perimetru palei plokštės kraštą, o viduryje uždrebiami 3-6 skiedinio gumulėliai. Prie pagrindo turi būti priklijuota ne mažiau kaip 50 % polistireno plokštės paviršiaus, o mineralinės vatos 60 %-80 %. Prieš tepant klijus ant mineralinės vatos plokščių, jų klijuojamąjį paviršių reikia nuglaistyti (gerai įtrinanti) plonu sluoksniu, skiedinį tepant lygia, metaline mentele. Klijaus apteptos plokštės tolygiai prispaudžiamos prie pagrindo ir pataisomos iki reikalingos geometrinės padėties.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminių naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirėngimą ir profesinės patirties. Naudo-

tus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį suketėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.