

Kiilto KeraSeal



Vandeniui atsparūs ir nuo drėgmės kietėjantys vieno komponento klėjai, skirti izoliuoti jungtis ir grindų drenas. Priklauso „KeraSafe“ sistemai.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

PANAUDOJIMO SRITIS

Vieno komponento klėjai ir hermetikas, skirti klijuoti „KeraSafe“ vandeniui atsparių medžiagų užlaidų siūles ir grindų drenas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus, be dulkių ir riebalų. Poroloniniu voleliu, mentele ar teptuku tepkite tinkamą kiekį „KeraSeal“ ant „KeraSafe“, kad abu paviršiai būtų pilnai sudrėkinti. Suspauskite kartu abu paviršius ir išspauskite visą orą. Ypač esant sausoms oro sąlygoms ar tada, kai tepate klėjus ant didesnių paviršių, pvz., ant grindų drenos lakšto, ant vieno norimo klijuoti paviršiaus užpurškite vandens, kad pagreitimėtumėte kietėjimą. Nesustingusius klėjus galima nuvalyti audeklų, o sukietėjusius klėjus galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

DARBINĖS SĄLYGOS	Kambario, klijų ir medžiagų temperatūra +18–20 °C.
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Neužšąla
PADENGIMAS	apytikr. 30 bėginių metrų / 0,75 l, 1 l / 4 m²
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	Apytikr. 1 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Sililo modifikuotas polimeras
DARBO LAIKAS	apytikr. 45-60 min.
BENDRAS POVEIKIS APLINKAI GWP A1-A3 KGCO2E/KG	3,38
PAKUOTĖS DYDŽIAI	0,75 l plastikinė talpa
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytą esant +10–25 °C, 12 mėn. Atidarytą pakuotę reikia laikyti apverstą.