

Kiilto Pro Acryl



Žemos emisijos hermetikas, turintis M1 klasifikaciją. Struktūrinių siūlių sandarinimui. Taip pat tinka įtrūkimų užtaisymui vidaus patalpose. Dažomas, negeltonuojantis. Nudažius galima naudoti ir išorėje.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Negeltonuojantis, vandens pagrindo hermetikas, turintis M1 klasifikaciją
- Sandarinimui
- Taip pat galima naudoti kaip akustinį hermetiką
- Išėiga: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė
- Išdžiūna per 20-30 min./ +20 °C, galima dažyti po 24 val.
- Sausoms vidaus patalpoms; nudažius galima naudoti ir išorėje

PANAUDOJIMO SRITIS

Kiilto Pro Acryl yra vieno komponento akrilo hermetikas, skirtas jungti ir sandarinti. Tinka naudoti durų ir langų rėmams, kitoms konstrukcijoms, kampams, jungtims, vidaus apdailos plokštėms ir įtrūkimams. Galima dažyti. Galima naudoti kaip akustinį hermetiką, pvz., lengvų pertvarų įvadams. Garso izoliacijos matavimai atlikti pagal ISO 10140 - 2:2010. Atitinka EN 15651:-1:2012 standarto reikalavimus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Norimas užpildyti pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir riebalų. Tvirtas putų plastiko profilis gali būti naudojamas kaip siūlės dugno užpildas.

Nupjaukite viršutinį tūbelės galą. Įsukite į vietą išspaudimo antgalį ir nupjaukite jį ties norimo diametro riba. Norimas užpildyti pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir riebalų. Įspauskite sandariklį į siūlę ir nedelsiant išlyginkite švari vandeniu sudrėkinta mentele ar pirštais.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Skirtingos vietos darbinės sąlygos įtakos produkto veikimą ir rezultatą. Rezultatas taip pat labai priklauso nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir

RIŠIKLIO RŪŠIS	Akrilo dispersija
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	Apytikr. 1,7 kg/dm³
SUSITRAUKIMAS	Maks. 20 %
KIETĖJIMO GREITIS	Išdžiūna po 20–30 min. / +20 °C, dažoma po 24 val. Stingimo laikas 1–2 savaitės, priklausomai nuo siūlės dydžio.
PAKUOTĖS DYDŽIAI	310 ml
EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	-20 °C–+ 70 °C
PADENGIMAS	5 x 5 mm siūlė, apytikr. 12 m / tūbelė
MAKS. SIŪLIŲ DEFORMAVIMASIS	maks. 10 % siūlės pločio
SANDĖLIAVIMAS	Uždaroje talpoje, temperatūrai esant daugiau nei +1 °C. Tinka naudoti iki: žr. datą ant tūbelės.
BENDRAS POVEIKIS APLINKAI GWP A1-A3 KGCO2E/KG	1,32



procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.