

Kiilto Pro Airseal Flex



Elastingas ir pluoštu sutvirtintas hermetikas, skirtas konstrukcijų apsaugai nuo oro nuotėkių. Tinka sandarinti langų ir durų sandūras, sienų ir grindų sandūras, taip pat vamzdžių įvadus sausose vidaus patalpose. Puikiai sukimba su daugeliu medžiagų. Užkerta kelią vandens garų judėjimui.



- Pagerina pastato energinio efektyvumo klasę
- Apsaugo nuo vandens garų
- Elastingas, sustiprintas pluoštu
- Galima uždažyti ar nuglaistyti
- Be tirpiklių
- Lengvai dengiamas

PANAUDOJIMO SRITIS

Tepamas hermetikas oro nuotėkiams sandarinti

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami produktą išmaišykite. Pašalinkite nuo pagrindo visas sukibimą bloginančias medžiagas, pvz., birias medžiagas, vandenį, dulkes, purvą ir druskų nuosėdas. Iš anksto užpildykite didesnes nei 3 mm skylės ir įtrūkumus. Užpildyti galima, pavyzdžiui, poliuretano putomis, išlyginamuoju mišiniu, hermetiku ar kita nesusitraukiančia neorganine medžiaga. Poliuretano putų perteklių nupjaukite prieš tepant sandarinimo medžiagą.

Produktą tepkite mažiausiai du kartus tolygiu sluoksniu. Antrąjį sluoksnį galima tepti, kai pirmasis sluoksnis išdžiūsta. Produkto spalva pasikeičia, kai užteptas sluoksnis išdžiūsta.

Kiilto Pro Airseal Flex galima naudoti su Kiilto armavimo juosta, jei reikia. Juosta naudojama, kai galimas didelis judėjimas konstrukcijose ar sandūrose.

Jei reikia, įgeriančius paviršius galima gruntuoti atskiestu (1:1) Kiilto Fibergum Primer gruntu prieš tepant Kiilto Pro Airseal Flex.

Sluoksnį galima patikrinti drėgno sluoksnio storio matuokliu.

Įrankis: sintetinių šerių teptukas. Įrankius galima valyti vandeniu. Jei reikia, paviršiams apsaugoti naudokite dažymo juostą. Ją pašalinkite, kol paviršius neišdžiūvęs.

Membraną reikia padengti viršutiniu sluoksniu - galima uždažyti arba padengti išlyginamuoju sluoksniu. Nepadengtos membranos mechaninis atsparumas ir atsparumas UV spinduliams yra ribotas. Jei membrana liečiasi su kitomis medžiagomis, pvz. juostomis, sukibimą reikėtų išbandyti kiekvienu atveju atskirai. Netinka naudoti izoliavimui nuo kapiliarinės drėgmės.

SIŪLIŲ UŽPILDYMAS	2 mm (6 mm su Kiilto sutvirtinimo juosta)
SLUOKSNIO STORIS	apie 0,5 mm išdžiūvęs sluoksnis (apie 1 mm šlapias suoksnis)
KIETĖJIMO GREITIS	4-24 val., priklausomai nuo sąlygų bei sluoksnio storio
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+15-25 °C
EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	+1 ...+50 °C
PAILGĖJIMAS	200 %
KONSISTENCIJA	Pluoštu sutvirtinta pasta
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Užšąla
PADENGIMAS	1,1 kg/m ²
SIŪLĖS STIPRIS	Skirtingi paviršiai Betonas: >2,0 MPa Medis: >0,5 MPa Nerūdijantis plienas: >0,5 MPa Kestonit Optio (grindų išlyginamasis mišinys): >1,5 MPa Kiilto XF: >0,5 MPa Tipiniai vandens pagrindo dažai: >0,5 MPa Kiilto PU 1000 Eco: >1,5 MPa
SPALVOS	Tamsiai pilka
PAKUOTĖS DYDŽIAI	4,5 kg



Užsandarintame pastate turi būti įrengta ventiliacija.

Kiilto butilo juosta gali būti naudojama sukibimui pagerinti su medžiagomis, turinčiomis silpną sukibimą (pvz., PP, PE).

SANDĖLIAVIMAS

Neatidarytoje pakuotėje, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus.

Kiilto Pro Airseal Flex pasižymi puikiu sukibimu su medžio drožlių plokštėmis, fanera, plytų, betono, nerūdijančiojo plieno, išlyginamųjų mišinių ir tipiniais vandens pagrindo vidaus patalpų sienų dažais.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.