

Kiilto FlexSilan parketo klijai



SMP pagrindu pagaminti, pusiau elastingi grindų klijai, skirti nuolatiniam klijavimui. Tinka daugumai parketo tipų. Specialiai skirti medinėms grindims.



- Specialiai skirti medinėms grindims
- Lengvai dengiami klijai
- Be vandens
- Sudėtyje nėra plastifikatorių

PANAUDOJIMO SRITIS

Tinka įgeriantiems ir neįgeriantiems paviršiams sausose vidaus patalpose.

Suderinamumas klijuoti dangas:

- Blokinės grindys
- Mozaikinis parketas
- Bazinis parketas
- Medžio masyvas
- Pagrindo grindys

Tinka naudoti šildomoms grindims ir ratukų apkrovai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus ir be dulkių bei sukibimą mažinančių medžiagų. Paprastai rekomenduojama betoninius pagrindus išlyginti tinkamu mažai šarminiu Kiilto išlyginamuoju mišiniu. Jei pagrindas yra plokštės, tinkamumas turi būti patvirtintas plokščių gamintojo.

Medinės grindys turi būti aklimatizuotos mažiausiai 48 valandas prieš montavimą.

Pastaba! Klijuojant blokines grindis, mozaikinį parketą ir bazinį parketą, pagrindo paviršiaus tempimo stipris turi būti > 1,5 MPa, o klijuojant masyvą ir pagrindo medines grindis, pagrindo paviršiaus tempimo stipris turi būti > 2,0 MPa. Atstumas iki sienos ar kietų objektų turi būti ne mažesnis kaip 5 mm, priklausomai nuo medinių grindų tipo. Negalima klijuoti įlaidų jungčių. Visada laikykitės medinių grindų gamintojo rekomenduojamų montavimo instrukcijų.

Darbo metodas:

- Klijus tepkite dantyta mentele.
- Medinės grindis montuokite per 30 minučių, kol klijai dar drėgni.
- Medinės grindis tvirtai prispauskite, kad jos būtų visiškai padengtos klijais.
- Patikrinkite, ar medinių grindų klijuojama pusė yra pilnai padengta klijais.

Medinės grindys visada turi būti montuojamos ant drėgnų klijų.


GRINDŲ PAGRINDO DRĖGNUMAS	betonas: maks. 3,0 p-% arba 80 % RH medis: 8–12 %
ATVIRAS LAIKAS	apytikr. 30 min. (+20 °C, 50 % RH)
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–25 °C
DARBINĖS SĄLYGOS	Dėl montavimo ir naudojimo sąlygų žr. nacionalines bei parketo gamintojo instrukcijas.
KONSISTENCIJA	lengvai pasiskirstanti pasta
ATSPARUMAS ŠALČIUI	užšąla
PADENGIMAS	apytikr. 1,7 m²/l, apyt. 1,0 kg/m²
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,65 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Sililo modifikuotas polimeras (SMP)
BENDRAS POVEIKIS APLINKAI GWP A1-A3 KGCO2E/KG	2,08
PAKUOTĖS DYDŽIAI	10 l
SANDĖLIAVIMAS	9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant neatidarytoje pakuotėje. Negalima laikyti žemesnėje nei +5 °C arba aukštesnėje nei +30 °C temperatūroje. Atidarytą pakuotę reikia sunaudoti per 2–3 dienas.

Pastaba! Rekomenduojame šlifuoti ir dengti laku arba alyva ne anksčiau kaip po 24–48 valandų po montavimo, priklausomai nuo vyraujančių darbo sąlygų. Visada laikykitės medinių grindų gamintojo rekomenduojamų montavimo instrukcijų.

VALYMAS

Šviežias dėmes galima pašalinti tirpikliais, pritaikytais atitinkamam paviršiaus apdorojimui. Sukietėję klėjai gali būti pašalinti tik mechaniniu būdu. Visada laikykitės grindų gamintojo priežiūros instrukcijų.

MENTELĖS DANTYTUMAS



PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto lape nurodyti darbo laikai yra pagrįsti laboratoriniais bandymais, atliktais esant +18–20 °C temperatūrai ir 50 % santykinei drėgmei. Atkreipkite dėmesį, kad džiūvimo laiką veikia temperatūra ir drėgmė. Vietos darbo sąlygų ir praktikos skirtumai turi įtakos produkto savybėms ir rezultatams. Mes garantuojame, kad mūsų produktai yra aukštos kokybės pagal mūsų kokybės vadybos sistemą. Mes neatsakome už netinkamą produkto naudojimą ar vyraujančias darbo sąlygas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už galutinį rezultatą. Teisingas produkto naudojimas reiškia, kad vartotojas perskaitė ir suprato darbo instrukcijų turinį, jei tokios yra.

APLINKA IR SAUGUMAS

Rekomenduojame naudoti tinkamas apsaugines pirštines ir akinius. Jei produktas pateko į akis, nedelsiant praplaukite jas vandeniu. Produktą, kuris pateko ant odos, nuplaukite muilu ir vandeniu. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės šalinimą rasite adresu www.kiilto.lt.