

Kiilto Fix Primer



Naudojimui paruoštas specialus gruntas, ypač tinkantis nesugeriantiems sienų ir grindų paviršiams patalpų viduje ir lauke.



LEED



- vandens pagrindo
- greitai džiūnantis
- naudojimui patalpų viduje ir lauke

PANAUDOJIMO SRITIS

Vandens pagrindo, sudėtyje smėlio turintis gruntas. Pagerina sukibimą prieš lyginimą arba plytelių klijavimą. Tinka sienų ir grindų paviršiams patalpų viduje ir lauke.

Tinka gruntuoti

- Nesugeriančius paviršius, pvz., dažytas grindis arba PVC paviršius ir dažytus arba PVC padengtas plieno plokštes (pvz., surenkamuosius lakštinio metalo vonios kambarius). Prieš gruntavimą pašalinkite vašką, riebalus ir purvą nuo plytelėmis klojamo paviršiaus šarminiu valikliu ir kruopščiai nuskalaukite. Kai paviršius nudžius, nušlifukite, jei reikia, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

- Tvirtus ir be dulkių betono ir cemento pagrindo išlyginamuosius mišinius (padeda išvengti kapiliarinio drėgmės sugėrimo į paviršių). Pašalinkite cemento ir kitas dulkes, purvo liekanas ir riebalus. Jei reikia, nušlifukite paviršių.

- Gipso plokštes, parketą ir fanerą.

Gruntas turi gerą atsparumą drėgmei. Dėl klampios konsistencijos gruntas gerai laikosi ant vertikalių paviršių ir nesitaško. Sukuria tinkamą sukibimą tarp paviršiaus ir išlyginamojo mišinio. Cemento šarmingumas neįtakoja grunto poveikio. Netinka naudoti kaip priedą lyginamajam mišiniui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš naudojimą atsargiai sumaišykite gruntą, kad užtikrintumėte tolygų smėlio pasiskirstymą. Tepkite ploną ir tolygų „Kiilto Fix Primer“ sluoksnį ant paviršiaus naudodami, pvz., volelį arba teptuką. Leiskite džiūti apytikr. vieną valandą prieš išlyginimą arba plytelių klojimą. Vyraujančios sąlygos, pavyzdžiui, patalpos temperatūra, paviršiaus pagrindo tekstūra ir drėgmė daro ženklų poveikį džiuvimui. Todėl rekomendacijomis derėtų naudotis tik kaip gairėmis. Lyginti reikia ne vėliau kaip po 24 val. po gruntavimo.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Skirtingos vietos darbinės sąlygos įtakoja produkto veikimą ir rezultatą. Rezultatas taip pat labai priklauso nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso,

GRINDŲ PAGRINDO DRĖGNUMAS	betonas < 90 % RH
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Optimali +18–20 °C, minimali +10 °C
SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS	M1
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Užšąla
PADENGIMAS	1 l apytikr. 5 m ²
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	1,05
SPALVOS	Mėlynai violetinė
BENDRAS POVEIKIS APLINKAI GWP A1-A3 K _{CO2E} /KG	1,7
PAKUOTĖS DYDŽIAI	1 l, 3 l, 5 l ir 10 l plastikinė pakuotė
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytoje pakuotėje maks. 1 m. sausomis sąlygomis.



neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.