

Kiilto Pro Start Primer gruntas



Gruntas, gerinantis sienų glaisto ar grindų išlyginamojo mišinio ir lyginamo paviršiaus sukibimą. Vandens pagrindo.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- sugeria dulkes ir stabdo vandens lyginamajame mišinyje įsiskverbimą į pagrindą
- itin ekonomiškas
- skiedžiamas vandeniu

PANAUDOJIMO SRITIS

Vandens pagrindo gruntas tinka tiek įgeriantiems, tiek neįgeriantiems paviršiams vidaus patalpose prieš lyginimo darbus. Neįgeriantiems paviršiams prieš lyginant rekomenduojame naudoti Kiilto Fix Primer gruntą.

Tinka gruntuoti:

- betono ir cemento pagrindo lyginamuosius mišinius (skiedimas: 1 dalis grunto / 4 dalys vandens)
- grindis, kuriose yra senų klijų likučių, pvz., sintetinės dervos ir bitumo (naudokite nepraskiestą)
- drėgmės netoleruojančius paviršius, pvz., gipso ir mediniai paviršiai (naudokite nepraskiestą)
- statybines plokštes, pvz., medžio drožlių plokštės, gipso plokštės ir kt. (naudokite nepraskiestą)
- nesugeriaančius paviršius, pvz., dažai ir keraminės plytelės (naudokite nepraskiestą)

Gruntas yra atsparus drėgmei ir sudaro gerą lyginamojo mišinio ir pagrindo sukibimą. Cemento šarmingumas neįtakoja grunto poveikio. Netinka naudoti kaip priedą lyginamajam mišiniui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pašalinkite cemento likučius, dulkes, purvą ir riebalus. Jei reikia, nušlifaukite mechaniniu būdu. Padenkite ploną, tolygų grunto sluoksnį ant paviršiaus naudodami, pvz., volelį, teptuką arba mentelę. Stipriai įtrinkite. Venkite grunto jungčių. Betoniniai ir išlyginti paviršiai po gruntavimo gali būti iš karto šlifuojami. Leiskite statybinėms plokštėms, nesugeriaantiems paviršiams ir paviršiams su senų klijų likučiais džiūti apytikr. 2 val. prieš lyginimą. Vyrąjančios sąlygos, pavyzdžiui, patalpos temperatūra, paviršiaus pagrindo tekstūra ir drėgmė daro ženklų poveikį džiūvimui. Todėl rekomendacijomis derėtų naudotis tik kaip gairėmis. Lyginti reikia vėliausiai per 24 val. po gruntavimo.

PASTABA. Parketas, kuris bus klijuojamas prie pagrindo arba šildomos

GRINDŲ PAGRINDO DRĖGNUMAS	– Betonas < 90 % RH
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Optimali +18–20 °C, minimali +10 °C
SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS	M1
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Užšąla
PADENGIMAS	Skiedimas: grunto 1 l + vandens 4 l = 5 l apyt. 30 m². Neskiestas / nesugeriaantis paviršius: grunto 1 l apyt. 10 m²
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	1
SPALVOS	Rožinis
BENDRAS POVEIKIS APLINKAI GWP A1-A3 KGCO2E/KG	1,75
PAKUOTĖS DYDŽIAI	1 l, 3 l ir 10 l plastikinės talpos
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytoje pakuotėje, sausoje vietoje 2 metus.



grindys: pašalinkite dulkes ir kitus nešvarumus (pvz., senų klijų likučius), kurie galėtų susilpninti pagrindą; jie turi būti pašalinami šlifuojant. Gruntavimas turėtų būti atliekamas tik tose srityse, kurios bus išlygintos (blokinio parketo pagrindas neturi būti gruntuojamas nei lyginamas). Ant statybinių plokščių pagrindo parketas yra klijuojamas tiesiai prie plokščių (nereikia nei gruntuoti, nei lyginti).

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.