

Kiilto KeraSafe Speed A+X klėjai



Greitai veikiančys, dviejų komponentų, cemento pagrindo klėjai „Kiilto KeraSafe+“ plėvelės klėjavimui. Taip pat tinka plėvelės persidengimo sandūrų sandarinimui ir „Kiilto“ sutvirtinimo lakštų ir pagamintų kampų sutvirtinimų klėjavimui. Patvirtinti ETAG su „Kiilto KeraSafe+“ plėvele.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- labai greitai, geros padengimo savybės, tinka hidroizoliacinės plėvelės įrengimui, taip pat įvadams bei užlaidų sandarinimui
- klėjai Kiilto KeraSafe+ plėvelės įrengimui
- galima klijuoti plyteles: sienų apytikr. po 1 val., grindų 2 val. priklijavus Kiilto KeraSafe+ plėvelę

PANAUDOJIMO SRITIS

„Kiilto KeraSafe Speed“ yra dviejų komponentų klėjai, tinkantys „KeraSafe+“ vonios kambario plėvelės klėjavimui naudojant volelį ar teptuką.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Maišymas:

Sukratykite skystį. Supilkite jį į tuščią maišymo talpyklą ir maišydami suberkite miltelius į skystį. Atsargiai sumaišykite skystį ir miltelius (mišinio santykis 60:40 pagal svorį), kol susiformuos vientisa masė. Mišinio sunaudojimo laikas yra apytikr. 60 minučių, todėl maišykite tik tokį kiekį, kurį galėsite sunaudoti per tą laiką. Negalima skiesti mišinio, kuris pradėjo kietėti.

Sienos:

Jei reikia, nušlifaukite ir (arba) išlyginkite paviršius „Kiilto“ sienų glaistu, tinkamu naudoti po hidroizoliacinę membrą ir plytelėmis. Jei reikia, prieš klijuodami „KeraSafe+“ nugaruntuokite sausą sieną 1:1 santykiu skiestu „Kiilto Keraprimer“ gruntu. Pastaba: gruntavimas prailgins „Kiilto KeraSafe Speed“ atvirą laiką po užtepimo. Prieš klijuodami „KeraSafe+“ leiskite gruntui džiuoti apytikr. 1 valandą. Užtepkite „Kiilto KeraSafe Speed“ ant kampų, kraštų ir sienos paviršiaus tame plote, kurį padengsite vienu plėvelės lakštu. Uždėkite „KeraSafe+“ plėvelę ir stebėkite, kad plėvelės kampai užsilenktų 5 cm ant kitos sienos dalies ir 5 cm ant grindų. Tvirtai prispauskite plėvelę prie paviršiaus ir įtrinkite reikiamoje pozicijoje tvirta plastikine mentele, kad išstumtumėte orą ir plėvelė pilnai sukibtų su paviršiumi. Naudokite „Kiilto KeraSafe Speed“, kad suklijuotumėte plėvelės užlaidų sujungimus.

Grindys:

Jei reikia, nušlifaukite ir (arba) išlyginkite nelygus paviršius „Kiilto“

GRINDŲ PAGRINDO DRĖGNUMAS	<90 % RH
ATVIRAS LAIKAS	10 – 15 min. gruntuotam paviršiui, negruntuotam paviršiui < 10 min.
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+10 °C – +25 °C
EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	-20 °C – +70 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Skystas komponentas užšąla
GALIMA DENGTI	Sienos: iš karto po „KeraSafe“ plėvelės užklijavimo (pradėti klijuoti plyteles nuo to paties krašto kaip ir klijuojant „KeraSafe“). Grindys: 2 val. po „KeraSafe“ plėvelės klėjavimo
SUNAUDOJIMO LAIKAS	apytikr. 60 min.
PADENGIMAS	apytikr. 600 g/m ²
MAIŠYMO SANTYKIS	60 (skysčio) 40 (miltelių)
MIŠINIO SPALVA	Šviesiai rožinė (kol drėgna) Tamsiai ruda (išdžiūvus)
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	1,2 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Stireno akrilatas (skystis) ir cementas (milteliai)



grindų išlyginamaisiais mišiniais. Jei reikia, prieš klijuodami „KeraSafe+“ nugruntuokite sausas grindis 1:1 santykiu skiestu „Kiilto Keraprimer“ gruntu. Prieš klijuodami „KeraSafe+“ leiskite gruntui džiūti apytikr. 1 valandą. Pritvirtinkite savaime limpantį „Kiilto KeraSafe“ drenos sutvirtinimo lakštą ant grindų drenažo. Užtepkite „Kiilto KeraSafe Speed“ ant grindų, užlaidų sujungimų ir ant grindinio drenažo sutvirtinimo lakšto. Išvyniokite plėvelę ir prispauskite vietoje, kad išstumtumėte visas oro pūslės. Užtepkite „Kiilto KeraSafe Speed“ aplink įvadus ir prispauskite į vietą tinkamus įvadų sutvirtinimus. Priklijuokite pagamintas kampų tvirtinimo detales į vietą naudodami „Kiilto KeraSafe Speed“. Padenkite Speed klizais įvadų bei kampų sutvirtinimo detales. Prieš klijuodami plyteles, išpjaukite angą (apytikr. 60 mm siauresnę negu drenažo skersmuo) plėvelėje grindų drenažui ir uždėkite suspaudimo žiedą.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

BENDRAS POVEIKIS APLINKAI GWP A1-A3 KGCO2E/KG	1,34
PAKUOTĖS DYDŽIAI	8,33 kg (5 kg skysčio + 3,33 kg miltelių)
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytoje pakuotėje, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus.