

# Kiilto Pro E



Paruoštas naudojimui itin smulkus glaistas, skirtas sausų vidaus patalpų sienų ir lubų lyginimui prieš dažymą ir tapetavimą.



- gaunamas labai tolygus paviršius, baltas, lengvai dengiamas ir šlifuojamas, užpildymas maks. 3 mm, dengiamas glaistykle
- bendram lyginimui
- išėja 1 l/m<sup>2</sup>/mm
- džiūvimo laikas apie 2–3 val./mm
- sausoms vidaus patalpoms, sienoms ir luboms

## PANAUDOJIMO SRITIS

Kiilto Pro E yra vandens pagrindo, paruoštas naudoti smulkus glaistas galutiniam sienų ir lubų glaistymui sausose patalpose. Idealiai tinka smulkių įdubimų užpildymui (pvz., varžtų galvutėms) ir įbrėžimams užpildyti bei paviršiaus apdailai. Sutvirtinimo juostų tvirtinimui ir lyginimui ant gipso kartono plokščių rekomenduojame naudoti Kiilto GP arba Kiilto J glaistus. Nuglaistyti paviršiai gali būti dažomi arba tapetuojami. Atitinka EN15824:2009 standartą.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

„Kiilto Pro E“ galima naudoti galutiniam išlygintų sienų paviršių glaistymui. Glaistomi paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be dulkių. Naujas sluoksnis neturi būti dengiamas, kol neišdžiūvo ankstesnis sluoksnis. Jei reikia, paviršius turi būti kruopščiai nušlifluotas ir nuvalytas prieš dengiant naują glaisto sluoksnį. Kiilto Pro E yra paruoštas naudojimui glaistas. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti. Jei reikia, glaistą galima škiesti nedideliu kiekiu vandens. Glaistas dengiamas rankiniu būdu naudojant plieninę glaistyklę.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

## APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu [www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt).

|                          |  |
|--------------------------|--|
| SLUOKSNIO STORIS         | maks. 3 mm   |
| KIETĖJIMO GREITIS        | Apytikr. 2–3 val./mm (+18 °C) (priklausomai nuo sluoksnio storio ir aplinkos sąlygų) |
| DARBINĖS SĄLYGOS         | normalios kambario sąlygos, žemiausia naudojimo temperatūra +10 °C                   |
| MAKS. DALELIŲ DYDIS      | 0,2 mm   |
| SIŪLĖS STIPRIS           | > 0,3 MPa (EN 15824)   |
| TANKIS/SANTYKINIS SVORIS | apie 1.0 kg/l  |
| RIŠIKLIO RŪŠIS           | polimerų dispersijos-lengvų užpildų-kalkakmenio pagrindo glaistas                    |
| SPALVOS                  | balta  |
| PAKUOTĖS DYDŽIAI         | 3 l ir 15 l plastikinis kibiras  |
| SANDĖLIAVIMAS            | Neatidarytoje pakuotėje, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus.                     |