

Sylitol Konzentrat 111

Gruntavimo ir skiedimo priemonė išorės ir vidaus darbams



Produkto aprašymas

Paskirtis	Mineraliniams pagrindams sutvirtinti ir stipriai arba netolygiai įgeriantiems paviršiams išlyginti. Tinka <i>Sylitol® Fassadenfarben</i> fasadiniams dažams, <i>Sylitol® Fassadenputze</i> tinkui, <i>Sylitol® Innenfarbe</i> vidaus dažams skiesti. Netinka grynojo silikato dažams. <i>Sylitol® NQG</i> ir <i>Sylitol® NQG-W</i> naudoti <i>Sylitol® NQG Konzentrat</i> .
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skiedžiamas vandeniu ■ Gerai įsigeria ■ Koncentrato pavidalu ■ Be tirpiklių
Pagrindinė medžiaga	Skystasis stiklas su organiniais stabilizatoriais pagal DIN 18 363 pastr. 2.4.1.
Pakuotė/indų talpa	2.5 l, 10 l
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje. Indus laikykite sandariai uždarytus. Medžiaga laikoma tik plastikiniuose induose. Gaminio laikymo laikas apie 12 mėn.
Techniniai duomenys	■ Tankis: apie 1,1 g/ cm ³
Nuorodos	Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis“

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	+	+	+
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai	Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių, išlaikyti apkrovas. Laikytis VOB C dalies DIN 18 363 3 pastraipos nuorodų.
Pagrindo paruošimas	Pagrindo paruošimas priklauso nuo esamo pagrindo savybių ir jį veikiančios apkrovos. Reikalingą informaciją rasite atitinkamo <i>Sylitol</i> produkto techninėje informacijoje.
Dengimo būdas	Naudojant kaip skiedimo priemonę, būtina laikytis skiedžiamų <i>Sylitol®</i> produktų techninių informacijų. Gruntavimui arba apsaugai nuo per greito dažų sluoksnio įsigėrimo ir išdžiūvimo įmaišyti 2 dalis <i>Sylitol 111 Konzentrat</i> , ir vieną dalį vandens. Dengti teptuku arba šepetėliu gerai įsotinant, "šlapias ant šlapio" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto.
Sąnaudos	Priklausomai nuo pagrindo įgerties ir faktūros - apie 100 - 350 ml/ m ² (skiedžiama vandeniu santykiu 2:1). Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.



TECHNINĖ INFORMACIJA Nr. 191

Dengimo sąlygos	Dengiant ir džiūvant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių vėl galima dengti po 12 valandų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.
Įrankių plovimas	Panaudoti įrankiai ir prietaisai iškart plaunami vandeniu, jei reikia, įpilama indų plovimo priemonės. Prietaisus/įrankius pertraukų metu laikyti panardintus į dažus/ gruntą arba vandenį.
Nuorodos	Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų ir įkaitusių paviršių, lyjant, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliame oro drėgnumui. Jei reikia, apsaugai nuo atmosferos veiksnių naudokite apsauginį tinklą stelažams. Padengtus paviršius saugokite nuo nakties šalnų poveikio. Netinka dengti alkiniais ar akrilinais dažais padengtų paviršių, pagrindų su prasimušusiomis druskomis, PVC ir medienos paviršių. Netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova. Dengiant paviršius su nedideliu nuolydžiu, reikia pasirūpinti geru vandens nutekėjimu. Išsamesnę informaciją rasite produkto saugos duomenų lape.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu rekomenduojama negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesušigtų į žemę.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni emalės ar dažų likučiai, sausi – kaip statybų, griovimo atliekos arba buitinės šiukšlės.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	tokio tipo produktui (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau nei 1 g/l LOJ.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-SK01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Skystasis stiklas, akrilo dispersija, vanduo, priedai.
Išsamesni duomenys	Žr. saugos duomenų lapą.
Klientų aptarnavimo centras	UAB DAW Lietuva Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius info@daw.lt +370 692 13274

Techninė informacija Nr. Nr. 191 - atnaujinta gegužės 2025

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleisus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galioti. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. +370 692 13274, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt