

Kiilto Pro sanitarinis silikonas



M1 ženkinimą turintis, silpno kvapo neutralus silikonas su fungicidais judantiems sujungimams ir sandarinimui drėgnose patalpose. Taip pat tinka naudoti išorėje.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- atsparumas šilumai +120 °C
- su priešpelėsine medžiaga
- silpno kvapo
- negalima uždažyti
- naudojimui viduje ir išorėje

PANAUDOJIMO SRITIS

Kiilto Pro Sanitarinis silikonas yra vieno komponento neutralus silikono hermetikas. Atitinka EN 15651:-3:2012 standartų reikalavimus. Netinka akvariumams arba natūraliam akmeniui, pavyzdžiui, marmurui. Veidrodžio ar klozeto montavimui rekomenduojame Kiilto Masa. Klijuodami smulkias plyteles arba kai reikia didesnio šiluminio atsparumo (+150 °C) galite naudoti pilką silikoną.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Norimas užpildyti pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir riebalų. Tvirtas putų plastiko profilis gali būti naudojamas kaip siūlės dugno užpildas.

Atsukite išspaudimo antgalio dangtelį. Nupjaukite viršutinį tūbelės galą. Įsukite į vietą išspaudimo antgalį ir nupjaukite jį ties norimo diametro riba. Įspauskite silikoną į siūlę ir nedelsiant išlyginkite švariu vandeniu sudrėkinta mentele ar pirštais. Palikite išspaudimo antgalį vietoje ir panaudoję tinkamai uždenkite tūbelę dangteliu. Kad būtų lengviau valyti, užklijuokite abi siūlės puses juosta. Užteptę nepamirškite tuoj pat nuimti juostos.

Atnaujinant silikono siūlės senąjį silikoną reikia pašalinti.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Dėl vyraujančių sąlygų, tokių kaip oro temperatūra, silikono ir siūlės temperatūra, pagrindo medžiaga ir oro drėgnumas, taip pat užtepto silikono kiekis, daro didelę įtaką kietėjimui ir stingimui.

Kai kuriuose dažuose, plovikliuose ir tirpikliuose yra cheminių medžiagų, kurios tiesiogiai susiliesdamos su silikonu ar pasklidusios ore gali pakeisti silikono spalvą. Panašius junginius taip pat išskiria kai kurių rūšių mediena (įskaitant karščiu apdorotą "radiata" pušį) ir acetoksilikonai (vadinamieji acto silikonai). Kai kuriuose plastikuose ir gumose yra plastifikatorių, taip pat galinčių reaguoti su silikonu. Jei reikia, prieš naudojimą rekomenduojame atlikti pirminius bandymus.

KIETĖJIMO GREITIS	apytikr. 2 mm per 24 val. ir apyt. 10 mm per savaitę.
KIETUMAS	„Shore A“ apytikr. 20
DARBINĖS SĄLYGOS	optimali temperatūra yra +18–20 °C, arba +5–40 °C diapazono ribose
EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	–40 – +120 °C, pilkas +150 °C
PLĖVELĖS SUSIFORMAVIMO LAIKAS	5–20 min. (20 °C, RH 50 %)
PADENGIMAS	5 x 5 mm siūlė, apytikr. 12 m / tūbelė
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,0 kg/dm ³
RIŠIKLIO RŪŠIS	nuo drėgmės kietėjantis neutralus silikono polimeras
SPALVOS	yra kelių spalvų
SANDĖLIAVIMAS	Laikykite sausoje, vėsioje vietoje (žemesnėje nei +25 °C temperatūroje), gerai uždarytoje originalioje pakuotėje. Tinka naudoti iki: žr. datą ant tūbelės.

Jei naudojami keraminių plytelių dažai, naudokite rūgštinį Kiilto Pro silikoną.

Silikono siūlių gyvavimo trukmė yra ribota. Ji priklauso nuo patalpos naudojimo dažnumo, valymo ir vėdinimo. Reguliariai tikrinkite siūlių būklę drėgnose patalpose ir pakeiskite jas naujomis bent kas 5 metus.

Kiilto Pro Sanitarinis silikonas gerai sukimba su skirtingomis medžiagomis (pvz., keraminėmis plytelėmis, stiklu, baldinėmis medžiagomis). Tačiau, norint užtikrinti tinkamą sukibimą, rekomenduojami pirminiai sukibimo bandymai. Skaidriems plastikams (PC, PMMA) rekomenduojame skaidrų silikoną.

Sandarindami siūles toje pačioje vietoje, įsitikinkite, kad visos silikono pakuotės turi tą patį partijos numerį.

Sanitarinio silikono spalvos buvo tonuojamos neutralioje šviesoje, kad atitiktų Kiilto Pro Tile Grout spalvas. Kadangi šviesa iš skirtingų šaltinių gali skirtis, priklausomai nuo kambario apšvietimo, silikono spalva gali šiek tiek pasikeisti.

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.