

# Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Paruoštas dengti spalvotųjų akmenukų (mozaikinis) dekoratyvinis tinkas. Pagrindas - grynasis akrilatas su spalvotomis natūralaus akmens granulėmis



## Produkto aprašymas

Paskirtis

Spalvotųjų akmenukų (mozaikinis) dekoratyvinis tinkas, skirtas fasado ir vidaus darbams pagal DIN EN 15824.

**DĖMESIO! Kad neatsirastų atspalvio skirtumų, prieš dengiant spalvotųjų akmenukų tinką, į didelę talpą reikia supilti 3-4 kibirus produkto ir gerai permaišyti tarpusavyje. Panaudojus apie pusę kiekio, į talpą supilti dar du kibirus produkto ir gerai permaišyti tarpusavyje. Procesą kartoti, kol bus padengtas visas paviršius.**

Naudojamas kaip galutinė danga organiniams ir mineraliniams pagrindams  
Fasadams: Capatect sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų galutinė danga, ant betono, P II + PIII skiedinio grupių apatinio tinko pagal DIN 18550-1;  
Vidaus apdailai: ant gipskartonio plokščių, PIV skiedinio grupės apatinio tinko paviršių.

Ypač gerai tinka cokolio zonai.

Savybės

- Be tirpiklių ir minkštiklių
- Laidus vandens garams
- Patvarus ir valomas
- Labai atsparus mechaninėms apkrovoms
- Lengvai dengiamas dėl optimalaus rišiklio ir granuliu derinio

Pakuotė/indų talpa

Kibirai 25 kg

Spalvos

- 01 Carbon
- 02 Metall
- 03 Aluminium
- 04 Asphalt
- 05 Nebel
- 06 Kiesel
- 07 Lava
- 08 Schiefer,
- 09 Strand

Laikymas

Vėšiai, be ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepradarytoje pakuotėje galioja mažiausiai 12 mėn.



Techniniai duomenys

- Didžiausias grūdelių dydis: 2,0 mm
- Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis  $s_d H_2O$ :  $\leq 0,3$  m,  $V_2$  klasė (vidutinė) pagal DIN EN ISO 7783
- Kietojo skiedinio tūrinis svoris:  $\sim 1,7$  kg/  $cm^3$
- Sukimbamasis stiprumas:  $\geq 0,3$  N/mm<sup>2</sup> pagal DIN EN 15824
- Gaisrinė laikysena: A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1
- Vandens sugerties koeficientas:  $w < 0,5$  kg/ (m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>),  $W_2$  klasė (vidutinė) pagal DIN EN 1062-3
- Riškis: Grynojo akrilato dispersija

Produkto numeris

691

## Dengimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be birių dalelių. Senesnį gruntinį tinką gali tekti sutvirtinti iš naujo nugruntuojant arba padengiant per greitą džiūvimą stabdančiu sluoksniu. Naujai padengtas tinkas paliekamas sukietėti ne mažiau kaip 3-4 savaites.

Naudojant Capatect fasadų šiltinimo sistemose kaip galutinę cokolio srities dangą, būtina užtikrinti, kad armavimo sluoksnis būtų pilnai susirišęs ir išdžiūvęs.

Dengimo būdas

Pagrindą gruntuoti gruntiniais dažais Putzgrund 610, tonuotais atitinkamai numatyta spalvotųjų akmenukų dekoratyvinio tinko spalvai, žr. lentelę.

Capatect Buntstein-Sockelputz 691 spalva	Gruntinių dažų Putzgrund 610 spalva (pagal Caparol 3D-System plus spalvyną)
01 Carbon	Ferro 25
02 Metall	Ferro 25
03 Aluminium	Granit 40
04 Asphalt	Venato 25
05 Nebel	Granit 45
06 Kiesel	Granit 55
07 Lava	Cameo 40
08 Schiefer	Venato 45
09 Strand	Jade 20

Produktą gerai išmaišyti lėtai maišytuvu. Jei reikia, konsistenciją galima koreguoti atskiedžiant iki 1 % vandeniu.

Spalvotųjų akmenukų tinką dengti nerūdijančio plieno mentele per visą paviršių 1,5 grūdelio storio sluoksniu ir trumpai pradžiūvus išlyginti iki grūdelio storio sluoksnio. Lyginti tolygiai, viena kryptimi. Stengtis dengti vienodu sluoksniu, išvengiant persidengimų. Paviršiui pradžiūvus, rekomenduojama jį nuglaistyti švaria nerūdijančio plieno mentele. Šalia esančius plotus dengti nepertraukiamai.

Kadangi sudėtyje naudojamos natūralios granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti reikia naudoti tos pačios gamybos partijos produktus. Taip pat, prieš dengiant, būtina į vieną didelę talpą supilti 3-4 kibirus produkto ir gerai permaišyti tarpusavyje. Padengus pusę šio kiekio, į talpą įmaišyti 2 papildomus produkto kibirus ir vėl gerai permaišyti. Procesą kartoti tol, kol padengiamas visas plotas.

Prieš tinkui susitingstant, nuo paviršiaus nuplėšti apsaugines juosteles.

Sąnaudos

Apie 4,5 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba tvyrant dideliame oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai“.

# TECHNINĖ INFORMACIJA Nr. 691

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Siekiant apsaugoti džiūstančius paviršius nuo lietaus, pastolius rekomenduojama apdengti apsauginiu tinkleliu. Kai oro sąlygos palankios, tinko sluoksnis išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 24 val. Visiškai išdžiūsta maždaug po 1 savaitės. Tinkas džiūsta keičiantis fizikinėms savybėms, t.y. susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant drėgmei. Todėl šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, padengtas sluoksnis džiūsta daug lėčiau.
Įrankių plovimas	Pabaigus darbą, panaudotus įrankius iš karto nuplauti vandeniu.
Nuorodos	<i>Capatect Buntstein Sockelputz 691</i> tinkas netinka vandens apkrovų veikiamiems horizontaliems paviršiams, laikytis DIN 18363, VOB, C dalies nuorodų.

## Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Dėmesio. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikes pasekmes. Jei reikia gydytojo konsultacijos, su savimi turėkite produkto pakuotę ar etiketę. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ir drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti apsaugines pirštines/ akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: plauti vandeniu su muilu, gausiai. Sudėtyje yra 1,2-Benzotiazol-3(2H)-ono, ochtilinono (ISO), mišinio iš 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (reakcijos masė 3:1).
Atliekų tvarkymas	Sudėties deklaracija: poliakrilato derva, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservantas. Perdirbti atiduodami tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomos kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos. EAK 080112.
Giscode	<b>Techninė konsultacija</b> Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į Caparol technologus, kurie įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.
Klientų aptarnavimo centras	BSW20 UAB DAW Lietuva Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius info@daw.lt +370 692 13274

## Techninė informacija Nr. Nr. 691 - atnaujinta spalio 2024

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galioti. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).