



Disbon 405 Klarsiegel

Vandeniui skiedžiamas, skaidrus dispersinis lakas lygioms, neslidžioms grindims patalpose. Dribsniais nubarstytiems dispersiniams sluoksniams lakuoti.

Produkto aprašymas

Paskirtis	Šilko blizgesio, skaidrus, apsauginis lakas nubarstytiems dispersiniams grindų sluoksniams, pvz., „Disbon 400 BodenFinish“ ir „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel“. Nenaudojamas grindims, kuriomis važinėjama ir kurios apsemtos vandens arba kurias veikia ilgalaikė drėgmės apkrova.	
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerai valosi. ■ Atsparus trynimui. ■ Atsparus purvui. 	
Pagrindinė medžiaga	Modifikuota poliuretano dispersija.	
Pakuotė/indų talpa	2,5 l, 10 l plastikiniai kibirai	
Spalvos	Skaidrus	
Blizgesio laipsnis	Šilko blizgesio.	
Laikymas	Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtoje gamintojo pakuotėje gali būti laikomi 1 metus. Esant žemesnei temperatūrai, prieš darbus medžiagą palaikyti 20 °C temperatūroje.	
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tankis: ■ Sausojo sluoksnio storis: ■ Pasipriešinimo difuzijai koeficientas $\mu\text{H}_2\text{O}$: ■ Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504: 	<ul style="list-style-type: none"> apie 1,1 g/cm³ apie 42 $\mu\text{m}/100\text{ ml}/\text{m}^2$ apie 4.000 apie 70 %

Dengimas

Tinkami pagrindai	Neatšokę dispersiniai grindų sluoksniai, pvz., „Disbon 400 BodenFinish“ grindų dažai ir „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel“ grindų akrilinis lakas. Pagrindas turi būti sausas, išlaikantis apkrovą, stabilios formos, tvirtas, be sukibtį mažinančių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir be kitokių birių dalelių.
Pagrindo paruošimas	Pagrindas paruošiamas tinkamomis priemonėmis pvz.: kruopščiai nušluojant, nusiurbiant (ypač nubarstytus išdžiūvusius paviršius), kad atitiktų keliamus reikalavimus.
Medžiagos paruošimas	„Disbon 405 Klarsiegel“ paruoštas dengti. Prieš naudojant, gerai išmaišyti.



Dengimo būdas
Sluoksnių sandara

Trumpaplaukiu voleliu.

Lygūs paviršiai

Medžiaga dengiama trumpaplaukiu voleliu tolygiai kryžmai gerai įsotinant vienu arba dviem sluoksniais. Greta esantys plotai, kad nebūtų matomų sandūrų, dengiami vienu potėpiu.

Slidumą mažinantys paviršiai

Medžiaga, įmaišius 3 % „Disbon 947 SlideStop Fine“, kruopščiai išmaišoma ir dengiama, kaip aprašyta aukščiau skyrelyje „Lygūs paviršiai“. Dengiant ilgesnį laiką, medžiaga retsykiais pamaišoma.

Sąnaudos

Lygūs paviršiai	
„Disbon 405 Klarsiegel“	apie 130–150 ml/m ²
Slidumą mažinantys paviršiai	
„Disbon 405 Klarsiegel“	apie 130 ml/m ²
„Disbon 947 SlideStop Fine“	apie 4 g/m ²

Tikslios sąnaudos paskaičiuojamos, dengiant bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:

Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80 %. Pagrindo temperatūra visada turi būti 3° aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20° C ir santykinis drėgnumas 60 %, paviršių galima vėl dengti, mindyti po ~ 8 val., mechaninę apkrovą išlaiko po ~ 2 dienų. Esant žemesnei temperatūrai atitinkamai ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai arba prieš ilgesnę pertrauką iškart plaunami vandeniu arba šiltu muilinu vandeniu.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lako atliekas, sukietėjusius- kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam produktui (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 100 g/l LOJ (VOC).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH01

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus. Dengiant reikia laikytis pastatų apsaugos medžiagų dengimo taip pat „Caparol“ grindų valymo bei priežiūros nuorodų.

CE ženklimas

	
Disbon GmbH	
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt	
06	
DIS-405-002983 EN 13813:2002	
Sintetinės dervos išlyginamoji danga, naudojama viduje EN 13813:SR-E _{fl} -B1,5-AR1-IR4	
Reakcija į gaisrą	E _{fl}
Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas	SR
Vandens pralaidumas	NPD
Atsparumas nusidėvėjimui	≤ AR1
Sukibimas	≥ B1,5
Atsparumas smūgiams	≥ IR4

EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai“ nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas. Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinėti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklavimo dokumentacijoje, žr. internete www.caparol.de

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija Nr. 405 - atnaujinta birželio 2017

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt