

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

### TYNKOLIT-T 330

Potinkinis gruntas



#### Paskirtis

Naudojamas šiltinimo sistemose KREISEL Wärmedämm-System prieš dekoratyvinį tinką ir gruntavimui prieš mozaikinį tinką. Patalpų viduje ir išorėje.


#### Savybės

- Reguliuoja pagrindo įgeriamumą
- Padidina tinko sukibimą
- Ypač laidus garams
- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Palengvina tinko dengimą

#### Naudojimas



#### Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418090225	5907418018151
EAN	5907418090225	5907418018151
Pakuotė		
Kiekis pakuotėje	7 kg/vnt.	20 kg/vnt.
Vienetai paletėje	80 vnt./Pal.	33 vnt./Pal.
Spalva	Baltas, pigmentuojamas	
Rišimosi laikas	ca. 24 h	
pH reikšmė	7	
Džiūvimo laikas	ca. 4 h (optimaliomis sąlygomis)	

# TYNKOLIT-T 330

Potinkinis gruntas

## Sudėtis

---

- Polimero dispersija
- Titano dioksidas
- Vanduo
- Gerinantys priedai
- Kvarcinis užpildas

## Naudojimo sąlygos

---

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulakės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

## Pagrindas

---

Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir rūšies, gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301 arba GRUNTOLIT-SG 302 gruntu. Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Šiltinimo sistemos armavimo sluoksnis: Papildomo gruntavimo nereikia  
Kalkinis - cementinis tinkas: Jei absorbcija yra didelė, gruntuokite GRUNTOLIT-W 301  
Cementinis tinkas: Papildomo gruntavimo nereikia  
Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301  
Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302  
Betonas: Papildomo gruntavimo nereikia

## Paruošimas

---

Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį.

## Naudojimas

---

Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Esant ištrupėjimams ir nelygumams paviršius išlyginti remontiniu mišiniu SPACHTEL und REPARATURMÖRTEL 429.

Remontinis mišinys turi gerai išdžiūti. Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami giluminiu gruntu Gruntolit-W 301. Kad pagrindas nepersišviestų per tinką ir geriau su juo kibty, apytiksliai 24 val. prieš tinkavimą gruntuojama potinkiniu gruntu TYNKOLIT-T 330 (natūraliai – baltas). Prieš naudojant, gruntą permaišyti. Tepamas neatskiestas teptuku, šepečiu ar voleliu vienu sluoksniu. Vidutinis džiuvimo laikas yra 24 valandos. Darbo metu ir džiūvant, jis turi būti apsaugotas nuo lietaus, saulės spindulių, vėjo ir šalčio.

## Sandėliavimas

---

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

## Bendroji informacija

---

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.