

# Villa Akva

## Vandeniniai dažai mediniams fasadams

- Atstumia purvą ir drėgmę
- Apsaugo medienos paviršių nuo išorės poveikių
- Suformuoja elastingą plėvelę
- Greitai džiūsta
- Geras spalvos ir blizgesio stabilumas



TECHNINĖ INFORMACIJA		
<b>Pritaikymas</b>	Obliuotos ar pjautinės medienos paviršiams lauke (dailylentės, durys, langų rėmai, tvoros ir pan.). Tinka termiškai apdorotai medienai.	
<b>Blizgumo laipsnis</b>	Matiniai.	
<b>Išeiga (vienam sluoksniui)</b>	4-8m <sup>2</sup> /l - obliuotai ar anksčiau dažyti medienai, 8-10 m <sup>2</sup> /l - pjautinei medienai pjautinei medienai.	
<b>Spalva</b>	Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba spalvintus (A ir C bazės) pagal <i>Tikkurila Talomaali</i> spalvyną. Tonuoti dažai nekeičiami ir atgal negrąžinami.	
<b>Baziniai dažai</b>	A ir C bazės.	
<b>Darbo įrankiai</b>	Denkite teptuku ar purkštuvu.	
<b>Džiūvimo laikas</b>	Po 1 val. nelimpa liečiant, Po 2- 4 val. galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.	
<b>Įrankių valymas ir skiediklis</b>	Nuo dažymo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.	
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio!	
<b>Laikymo trukmė</b>	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes.	
<b>Nelakių medžiagų tūrio dalis</b>	Apie 37%.	
<b>Tankis</b>	1,2 -1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos	
<b>Atsparumas atmosferos poveikiui</b>	Geras, taip pat ir pramoninėje aplinkoje.	
<b>Pakuotės</b>	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.	

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

#### Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes, purvą, rūdis ir kitus nešvarumus Dumbliais ar pelėsiu užterštus paviršius nuplaukite *Tikkurila Homenpoisto* valikliu. Naujus ar neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite *Kolorex Protekt* gruntu. Ypač atidžiai apdirbkite kampus ir briaunas. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir apdorokite jas *Tikkurila Oksalakka* laku. Metalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui *Korrostop* arba *Korrostop Plus*.

#### Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius gremžtuku arba plieniniu šepetėliu. Nuplaukite paviršių *Special Clean* arba *Vivaclean* plovikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pelėsio paveiktus paviršius nuplaukite *Tikkurila Homenpoisto* valikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite *Kolorex Protekt* gruntu. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir apdorokite jas *Tikkurila Oksalakka* laku. Metalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui *Korrostop* arba *Korrostop Plus*.

### DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

### DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, dažydami pirmą sluoksnį atskieskite vandeniu iki 10% tūrio. Dažykite 1-2 sluoksnius teptuku ar oro purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį grunto visam pasirinktam plotui. Kruopščiai uždažykite medienos kampus ir briaunas.

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršių galima valyti praėjus 1 mėnesiui po dažymo. Rekomenduojame paviršių valyti vandeniu. Atkreipkite dėmesį, kad drėgnas valymas gali šiek tiek pakeisti paviršiaus spalvą. Prieš plovimą pašalinkite nuo paviršiaus purvą ar kitus nešvarumus. Jei ant nudažyto paviršiaus atsirado pelėsis ar dumbliai, nuplaukite jį *Tikkurila Homeenpoisto* valikliu, gausiai perplaukite vandeniu ir perdažykite.

### APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI



**Dirginanti, Xi.** Sudėtyje yra: cinko oksido, 2-n-oktil-4-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos. Mūvėti tinkamas pirštines. Neišleisti į kanalizaciją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130 g/l (A/d subkategorija, 130 g/l).

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

### TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

